

HOLZLASUR

für den Innen- und Außenbereich
wetterbeständig und UV-stabil
wasserverdünnbar
atmungsaktiv



Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Wetterfeste, offenerporige Holzlasur, die sich leicht verarbeiten lässt, und wetterbeständig ist. Sie imprägniert Holz zuverlässig und dauerhaft, zudem ist sie feuchtigkeitsregulierend. Ein dekorativer Holzanstrich auf Pflanzenölbasis, kunstharzverstärkt. Das Produkt ist tiefenwirksam, schnelltrocknend, tropfgehemmt und nicht brennbar.

Lichtbeständigkeit: Eisenoxidgepigmente mit hoher Lichtechtheit

Wetterbeständigkeit: ja

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Wetterfeste Holzlasur für alle Nadel- und Harthölzer im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit (s. Stempel) achten.

Anstrichaufbau:

- bitte prüfen, ob das Material auf dem Altanstrich haftet (Probeanstrich)
- die zu behandelnden Hölzer sollen trocken und sauber sein
- harzreiche Hölzer ggf. mit Verdünnung abwaschen
- die Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen
- rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln
- bei Neuanstrich 2 Anstriche, bei Renovierungsanstrich reicht 1 Anstrich

Ergiebigkeit:

ca. 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. Wasser

Werkzeug: Pinsel, Rolle, Quast, (nicht zum Spritzen geeignet)

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 3 – 4 Stunden
durchgetrocknet: innerhalb von 48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Die Trocknung erfolgt chemisch durch Vernetzung der pflanzlichen Fettsäuren mit Luftsauerstoff, sowie physikalisch durch Verdunstung der flüchtigen Bestandteile.

Inhaltsstoffe:

native ungesättigte Pflanzenöle, modifiziertes Alkydharz, Eisenoxide, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

VOC-Gehalt:

Produktkategorie nach ChemVOC FarbV: f, Typ: W/b.
Max. VOC Gehalt: 2 g/l, Grenzwert 130 g/l (2010)

WGK: 1

GISBAU-Code: HSW10

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Ergänzende Gefahrenmerkmale

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allgemeine Hinweise:

Informationen und Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. +49 (0) 4124-606-188. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Kühl, jedoch frostfrei, trocken und bodennah lagern. Angebrochene Gebinde innerhalb eines Jahres verarbeiten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.