

Anhydrietgebonden Egalisatiemiddel

Egaliseermiddel op basis van anhydriet voor laagdiktes tot 20 mm

Toepassing

Voor het maken van ondergronden voor verlijmingswerkzaamheden, geschikt voor gebruik op:

- Anhydriet (gips), cementdekvloeren en beton
- Spaanplaat en OSB platen (max. 3 mm laagdikte)
- Tegel, natuursteen en terrazzovloeren

Product voordelen:

- Zeer goed vloeiend
- Zorgt voor minder lijmverbruik
- Spanningsarm
- Snel drogend
- Drukvastheid C40 / buigsterkte F10

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De ondergrond voorstrijken met een aanbevolen voorstrijkmiddel / primer alvorens te egaliseren.

Verwerking

Giet 4,5-5,0 liter schoon water in een schone aanmaakuip. Meng strikt 2 minuten er 25 kg Fixxon Anhydrietgebonden Egalisatiemiddel doorheen tot het mengsel klontvrij is. Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en verdelen met een vlakspaan of rakel. Bij laagdiktes van meer dan 10 mm tot 20 mm dient er 30% gevuurdroogd kwartszand Thomsit te worden toegevoegd aan het mengsel.

Technische eigenschappen

Verpakking:	Zak 25 kg
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Waterhoeveelheid:	4,5 - 5,0 ltr. per 25 kg zak
Kleur:	Lichtgrijs
Verbruik:	Ca. 1,6 kg/m ² per mm
Verwerkingstijd*:	Ca. 25 minuten
Beloopbaar*:	Na 3 uur
Belegbaar*:	Na ca. 24 uur tot 3 mm laagdikte Bij grotere laagdiktes per extra mm 24 uur
Temperatuurbestendigheid	
Na uitharding:	Tot max. +50 °C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming
Voor transport:	-20 °C tot +50 °C
Voor opslag:	0 °C tot +50 °C
Bestendigheid:	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte

*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23 °C / 50% RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

Fixxon Anhydrietgebonden Egalisatiemiddel

Belangrijk:

- Bij de verwerking dient de vloertemperatuur tussen 15 °C en 20 °C te zijn, de luchttemperatuur tussen 18 °C en 25 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Klimaatomstandigheden kunnen het uitharden en drogen beïnvloeden.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen
- Niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.
- Aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.

Productveiligheid

Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Zorg echter voor een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van dit product. Het product heeft een sterke alkalische reactie met vocht; bescherm daarom de huid en ogen. Na contact onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij contact met de ogen tevens een arts raadplegen.

Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad.

Buiten bereik van kinderen houden.

Afvalverwerking

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.



Franciscusdreef 60
3565 AC Utrecht
T. 0800-1515
www.carpetrigh.nl