

Cementgebonden Egalisatiemiddel

Egaliseermiddel op basis van cement voor laagdiktes tot 10 mm

Toepassing

Voor het maken van ondergronden voor verlijmingswerkzaamheden, geschikt voor gebruik op:

- Dekvloeren en beton
- Tegel, natuursteen en terrazzovloeren

Product voordelen:

- Zeer goed vloeiend
- Hoge eindsterkte
- Ultra glad
- Drukvastheid C30 / Buigsterkte F7

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De ondergrond voorstrijken met een aanbevolen voorstrijkmiddel / primer alvorens te egaliseren.

Verwerking

Giet 6 liter schoon water in een schone aanmaakuip. Meng er 25 kg Fixxon Cementgebonden Egalisatiemiddel 2 minuten mechanisch doorheen met een geschikte elektrische mengmachine tot het mengsel klontvrij is. Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en verdelen met een vlakspan of rakel.

Technische eigenschappen

Verpakking:	Zak 25 kg
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking ca. 6 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Waterhoeveelheid:	6 ltr. per 25 kg zak
Kleur:	Grijs
Verbruik:	Ca. 1,5 kg/m ² per mm
Verwerkingstijd*:	Ca. 20 minuten
Beloopbaar*:	Na 2-3 uur
Belegbaar*:	Na ca. 24 – 96 uur afhankelijk van laagdikte en bedekking
Temperatuurbestendigheid	
Na uitharding:	Tot max. +50 °C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming
Voor transport:	-20 °C tot +50 °C
Voor opslag:	0 °C tot +50 °C
Bestendigheid:	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte

*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23 °C / 50% RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

Fixxon Cementgebonden Egalisatiemiddel

Belangrijk:

- Bij de verwerking dient de vloertemperatuur tussen 15 °C en 20 °C te zijn, de luchttemperatuur tussen 18 °C en 25 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Klimaatomstandigheden kunnen het uitharden en drogen beïnvloeden.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Bij te snelle wateronttrekking (verwarmde ruimte of sterk zuigende ondergronden) is er gevaar voor scheurvorming! Bescherm de egaliseerlaag tegen te snelle droging en bedek deze indien mogelijk binnen 14 dagen met vloerbedekking.
- Niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.
- Aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.
- Breng een laag van minimaal 2 mm aan bij niet-zuigende ondergronden.

Productveiligheid

Verminderd chromaatgehalte. Bevat cement. Geeft een sterk alkalische reactie met vocht, bescherm daarom uw ogen en huid. In geval van contact met de ogen tevens een arts raadplegen. Het risico dat er op middellange of lange termijn aanzienlijke hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht komen, is verwaarloosbaar. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden.

Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad.

Buiten bereik van kinderen houden.

Afvalverwerking

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.



Franciscusdreef 60
3565 AC Utrecht
T. 0800-1515
www.carpetright.nl