



Productblad - Dispersielijm

Co-pro tapijtlijm

Zeer emissiearme en sterke dispersielijm voor het verlijmen van textiele vloerbedekkingen.

Toepassing

Co-pro tapijtlijm is een zeer emissiearme, hoogwaardige en uiterst sterke dispersielijm voor het verlijmen van naaldvilt en tapijt met een actionback, vilt rug, jute rug en foam rug. Voor toepassing op zuigende legklare ondergronden. Alleen geschikt voor verwerking binnen.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Na mechanische voorbehandeling zoals schuren en stofzuigen, wanneer nodig de ondergrond voorbehandelen met Co-pro Primer Universeel kleurloos en egalisatiemiddelen zodat de vloer klaar is voor de verdere verwerking met lijm en vloerbedekking.

Productvoordelen


- Geschikt voor alle gangbare kwaliteiten tapijt
- Korte wachttijd en hoge eindhechting
- Licht verstrijkbaar

Verwerking

Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondergrond met een geschikte lijmkam. Laat de lijm ongeveer 15 minuten rusten voordat de vloerbedekking wordt geplaatst. Zorg ervoor dat de lijmril volledig worden platgedrukt. Wrijf cq wals de bedekking stevig aan en verzwaar eventuele opstaande randen. Voorkom luchtinsluiting onder de bedekking. Wals na circa 25 minuten de vloer opnieuw aan, vooral bij starre bekleding. Lijm nooit een groter oppervlak in dan binnen de open tijd/inlegtijd kan worden afgewerkt.



www.bauer-engel.de/uz113



Artikelnummer
4897952211



8 717003 325819 >

Scan de QR-code
voor meer info.



Technische informatie

Verpakking	Emmer, 14 kg
Houdbaarheid	In gesloten verpakking ca. 9 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Kleur	Roomwit
Verbruik	Ca. 300-540 g/m2
Wachttijd	Ca. 15 minuten
Verwerkingstijd	Ca. 25 minuten
Belastbaar	Na ca. 24 uur
Uithardingstijd	Ca. 72 uur
Bestendigheid	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529
Temperatuurbestendigheid	Tot +50°C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming Voor transport: +5°C tot +50°C Voor opslag: +10°C tot +30°C

Verbruik

Vloerbedekking	Kitstrijker	Verbruik
Tapijt, foam rug	A1	Ca. 300 g/m2 = 47m2
Tapijt, licht gestructureerde rug	A2	Ca. 325 g/m2 = 43m2
Tapijt, synthetische en jute rug	B1	Ca. 375 g/m2 = 37m2
Tapijt, grove rug en naaldvilt	B2	Ca. 540 g/m2 = 26m2

*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23°C / 50% RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

Belangrijk

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. Hanteer de benodigde droogtijden en wees ervan bewust dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Bescherm de vloerbedekking vooral in de uithardingsfase tegen direct zonlicht en vochtinwerking.
- Sluit geopende emmers zorgvuldig en gebruik de inhoud zo spoedig mogelijk.
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.
- Verwijder verse lijmplekken direct met water.
- Als er een vel van opgedroogd lijm is ontstaan, verwijder dit en roer er niet doorheen.

Productveiligheid

Behandelde goederen volgens Verordening (EU) nr. 528/2012: bevat biocide (conserveermiddel in blik), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3- één (3:1), bronopol. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Informatie voor mensen met een allergie onder telefoon nr. +31 (0)38 385 1500. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad, deze is te vinden op www.cotap.nl.

Ingrediënten: acrylaatcopolymeer-dispersie, gemodificeerde natuurlijke hars, anorganische vulstoffen, bevochtigingsmiddel, verdikkingsmiddel, antischuimmiddel, conserveringsmiddelen (isothiazolinone, BNPD).

Afvalverwerking

Niet in de riolering, waterlopen of bodem terecht laten komen. Recycle alleen lege verpakkingen. Materiaalresten kunnen na droging als huisvuil worden afgevoerd.

