

Produktdaten	hobbWood Echtholzboden	
Format	2197 x 233 x 11 mm	
Fuge	Microfase umlaufend	
Profilierung	Klick-System	
Verpackung	Paket: 4 Stück je Paket (2,047 m²) Palette: 44 Pakete je Palette (90,07 m²)	
Gewicht	Paket: ca. 22,13 kg Palette: ca. 989 kg	
Produktaufbau	1. Lackierte Oberflächenschicht 2. Echtholzdeckschicht 4. Trägerplatte aus Holzfasern 5. Kork-Gegenzug Made in Germany	

Produkteigenschaften	
Eigenschaften	gemäß EN 14342:2013
Brandverhalten gemäß DIN EN ISO 9239-1:2010-11 und DIN EN ISO 11925-2:2020-07; Klassifizierung gemäß DIN EN 13501-1:2019-05 - Kritischer Wärmestrom - Rauchdichteintegral - Flammenausbreitung ≤ 150 m	Brandklasse * C _{fl} -s1
Formaldehydmission gemäß EN 717-1:2004-10	Klasse E1
PCP-Gehalt gemäß CEN/TR 14823:2004	PCP ≤ 5 × 10 ⁻⁶ n
Gleitwiderstand gemäß CEN/TS 15676:2007-11	USRV 67
Wärmeleitfähigkeit gemäß EN 12664:2001-01	0,130 W/(m K)
Entsorgung	Reststücke dürfen mit dem Hausmüll entsorgt werden, Großmengen z.B. bei Wertstoffhöfen entsprechend kommunalen Bestimmungen)
   	

* Gültig auf Untergründen der Klassen A1 oder A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13238:2010-06, mit oder ohne Verwendung von Klebstoff.

Toleranzen: Anforderung DIN EN 14354:2017		
	Prüfnorm DIN EN 14354:2017	Anforderungen
Dicke t eines Elements	Anhang A	t _{max} - t _{min} ≤ 0,50 mm t _{mittel} - t _{nenn} ≤ ±0,50 mm
Länge l der Deckschicht in derselben Verpackungseinheit	Anhang A	l ≤ 1 500 mm: l _{max} - l _{min} ≤ 0,50 mm l > 1 500 mm: l _{max} - l _{min} ≤ 0,30 mm/m l _{mittel} - l _{nenn} ≤ 1 mm
Breite w der Deckschicht	Anhang A	w _{max} - w _{min} ≤ 0,20 mm w _{mittel} - w _{nenn} ≤ 0,10 mm
Rechtwinkligkeit	Anhang A	q _{max} ≤ 0,20 mm
Abweichung von der Kantengeradheit der Deckschicht s	Anhang A	s _{max} ≤ 0,30 mm/m
Höhenunterschied zwischen Elementen	Anhang B	p _{max} ≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen Elementen	Anhang B	≤ 0,20 mm

Änderungen durch:	hobb Holzveredlung	Datum:	Nov. 24	Aktualisierung:	http://www.hobb.de
-------------------	--------------------	--------	---------	-----------------	---