

# ECO PRIM T PRO

Multifunktions-Dispersionsgrundierung für alle saugenden und keramischen Untergründe



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

## ANWENDUNGSBEREICH

Multifunktions-Dispersionsgrundierung zur Anwendung auf saugenden und keramischen Untergründen vor Spachtelarbeiten.

Auch geeignet als Grundierung von saugfähigen oder leicht staubigen Untergründen vor dem Auftrag von Dispersions-, Zement- oder SMP-Klebstoffen.

### Anwendungsbeispiele

- Zur Vorbereitung von zementären Estrichen und Betonuntergründen mit glatter und dichter Oberfläche vor dem Auftrag von MAPEI Spachtelmassen (siehe Produkte zur Untergrundvorbereitung).
- Zur Vorbereitung von Oberflächen mit festhaftenden und feuchtigkeitsbeständigen Klebstoff- und Spachtelmassenresten vor dem Auftrag von Spachtelmassen oder Klebstoffen.
- Zur Vorbereitung von Untergründen aus Gips/ Calciumsulfat, Holz- oder OSB-Platten, Terrazzo, keramischen Fliesen oder Naturwerksteinen vor dem Auftrag von Spachtelmassen oder Klebstoffen.
- Zur Vorbereitung von Gussasphaltestrichen (entsprechend der Norm EN 13813) vor dem Auftrag von Spachtelmassen oder Klebstoffen.
- Zur Staubbindung von saugenden Estrichen vor der Verlegung mit MAPEI SMP-Parkettklebstoffen.
- Zum Grundieren zwischen zwei Spachtelmassenaufträgen, wenn die erste Schicht bereits getrocknet ist.
- Zur Vorbereitung von saugenden, porösen oder staubigen Untergründen vor der Verlegung von selbstliegenden Designbelägen (LVT) als selbstklebende oder „Tack-dry“ Beläge.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Eco Prim T Pro** ist eine geruchsarme, einfach aufzutragende, Acrylat-basierte Dispersionsgrundierung. Das Produkt weist eine ausgezeichnete Haftung auf sowie wasser- und alterungsbeständige Eigenschaften.

**Eco Prim T Pro** ist ein gebrauchsfertiges, hellblaues Dispersionskonzentrat und kann einfach mit Rolle oder Bürste aufgetragen werden.

**Eco Prim T Pro** ist nicht brennbar und sehr emissionsarm (EMICODE ECI Plus). Das Produkt kann ohne besondere Vorkehrungen gelagert werden.

## WICHTIGE HINWEISE

- **Eco Prim T Pro** nur im Innenbereich verwenden.
- **Eco Prim T Pro** nicht auf Magnesia oder Steinholzestrichen verwenden, stattdessen geeignete Grundierungen wie z.B. **Eco Prim PU 1K Turbo** oder **Primer MF EC Plus** verwenden.
- **Eco Prim T Pro** nur auf feuchtebeständigen Holzuntergründen verwenden.
- **Eco Prim T Pro** nicht auf Untergründen mit Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit verwenden.
- **Eco Prim T Pro** nicht auf sulfatablaugehaltigen Klebstoff- und Spachtelmassenresten verwenden, stattdessen geeignete Grundierungen wie z.B. **Eco Prim PU 1K Turbo** oder **Primer MF EC Plus** verwenden.

# ANWENDUNGSRICHTLINIEN

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss einheitlich trocken, tragfähig und frei von Staub, losen Bestandteilen, Rissen, Farbe, Wachs, Öl, Rost oder anderen trennend wirkenden Schichten sein. In jedem Fall sind die jeweiligen nationalen Normen zu beachten. Aufsteigende Feuchtigkeit muss ausgeschlossen werden. Schwimmende Estriche und erdreichangrenzende Untergründe müssen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein.

## Verarbeitung

**Eco Prim T Pro** kann mit Rolle oder Bürste aufgetragen werden.

**Eco Prim T Pro** wird mit Wasser verdünnt aufgetragen, auf zementären Untergründen bis 1:2 und auf calciumsulfatbasierten Untergründen bis 1:1.

**Eco Prim T Pro** wird unverdünnt aufgetragen auf bestehenden keramischen Fliesen, Naturwerkstein, Holzuntergründen und Klebstoffresten (nur wenn diese wasserfest sind).

Nach vollständiger Trocknung der Grundierung können Spachtelmassen und Klebstoffe aufgebracht werden. Die Trocknungszeit variiert je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und den raumklimatischen Bedingungen (Temperatur und Luftfeuchte).

In jedem Fall sollte die Trocknungszeit nicht länger als 24 Stunden betragen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann ggf. ein mehrmaliger Auftrag erforderlich sein.

## REINIGUNG

**Eco Prim T Pro** kann im frischen Zustand von Böden und Wänden, Kleidung und Werkzeugen mit Wasser und Seife entfernt werden. Getrocknete Grundierung kann mit Alkohol oder **Pulicol 2000** entfernt werden.

## VERBRAUCH

Der Verbrauch variiert je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, des Verdünnungsgrades und der Art des Auftrags zwischen 50–150 g/m<sup>2</sup>.

## LIEFERFORM

Kunststoffgebinde zu 1 kg und 10 kg.

## LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei normalen Bedingungen.  
Vor Frost schützen.

## VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes entnommen werden, erhältlich auf der Website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.

Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes ist zu vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Produktreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, sofern zulässig entsprechend örtlicher Vorschriften.

Produkt enthält: BIT und CIT/ MIT (3:1); Informationen für Allergiker sowie das Technische Merkblatt erhältlich unter Telefon-Nr. +49 (0) 39061 / 98440.

*Das Produkt beinhaltet:*

Wasser, Bindemittel, Additive, Pigmente, Konservierungsmittel (Vdl-RL 01/Juni 2018).

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

## TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

### KENNDATEN DES PRODUKTS

Farbe:	hellblau
Dichte:	1,02 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8,5
Festkörperanteil:	21%
Kennzeichnung nach:	
– GISCODE:	DE-UZ 113
– EMICODE:	D1, lösemittelfreie Dispersionsverlegewerkstoffe
– Blauer Engel:	EC1 Plus – sehr emissionsarm

#### ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

Verarbeitungstemperatur (°C):	+5 bis +35
Wartezeit vor dem Auftrag von Spachtelmassen oder Klebstoffen:	
– saugfähige Untergründe (Zementestrich, Beton) (Minuten):	30
– kermische Untergründe (Minuten):	60
– calciumsulfatbasierte Untergründe:	
• bei Auftrag zementärer Spachtelmassen (Minuten):	30-60
• bei Auftrag gipsbasierter Spachtelmassen (Minuten):	30
• Wartezeit vor dem Auftrag von MAPEI MS Parkettklebstoffen (Minuten):	ca. 30-60

#### EIGENSCHAFTEN NACH DEM ABBINDEN

Beständigkeit gegen Feuchtigkeit:	optimal
Beständigkeit gegen Alterung:	optimal
Beständigkeit gegen Öl und Lösemittel:	mäßig
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen:	mäßig
Beständigkeit gegen Temperatur:	optimal

## HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter <http://www.mapei.com>.

## RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter <http://www.mapei.com> herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

**JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.**

2962-09-2022 (DE)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

