



# Teppichkleber extra 9055

[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

- emissionsarm
- lösemittelfrei

## Werkstoff

### Anwendungsbereich:

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff mit guter Anfangsklebkraft für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen einsch. Kokos- und Sisalbeläge. Für Teppichböden mit hoher Eigenspannung, wie z. B. störische Nadelvliesbeläge, empfehlen wir die Conpart Nadelfilzkleber.

### Eigenschaften:

- sehr emissionsarm
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- besonders streichfähig
- gute Anfangsklebkraft
- klebstark

### Materialbasis:

Kunstharz-Dispersion

### Farbe:

Beige

### Viskosität:

streichfähig, leicht pastös

### Spez.-Gewicht:

1,4 g / cm<sup>3</sup>

### Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Hierfür geeignete Grundierungen und Spachtelmassen einsetzen. Gussasphaltestriche und andere nicht saugfähige Untergründe grundsätzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke überspachteln.

## Verarbeitung

### Verarbeitung:

CONPART Teppichkleber extra 9055 wird mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Bodenbelag muss ggf. eine Ablüfzeit vorgeschaltet werden. Den Bodenbelag in das nasse Klebstoffbett einlegen und gründlich anreiben oder anwalzen. Nach ca. 30 Minuten den Bodenbelag nochmals nachreiben. Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

### Empfohlene Spachtelzahnung:

B1 - Verbrauch: ca. 370 g/m<sup>2</sup>

B2 - Verbrauch: ca. 500 g/m<sup>2</sup>

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch. Aufgrund der Vielzahl am Markt befindlicher Beläge, empfehlen wir Eigenversuche.

### Verarbeitungstemperatur:

Am besten zwischen + 18°C und + 23°C, Untergrundtemperatur mind. + 15°C, Lufttemperatur mind. + 18°C; nicht über 75% relative Luftfeuchte

### Ablüfzeit:

Ca. 10 Min., je nach raumklimatischen Bedingungen

### Einlegezeit:

Ca. 20 Min., je nach raumklimatischen Bedingungen

### Reinigungsmittel:

Für nicht ausgehärteten Klebstoff: Wasser

### Belastbar:

Ab 24 Stunden

### Eignung bei Stuhlrollenbelastung:

Ja (Rollen nach DIN EN 12529)

### Eignung auf Fußbodenheizung:

Ja

### GISCODE:

D1 - lösemittelfrei gemäß TRGS 610

### GEV-EMICODE:

EC 1<sup>PLUS</sup> „sehr emissionsarm“

## Allgemeines

### Lagerung:

Vor Frost schützen. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.

### Liefergebinde:

14 kg Eimer

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Restmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

### Hinweis:

Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Enthält Konservierungsmittel, siehe Gefahrenhinweise. Informationen für Allergiker unter Telefon 0201-8626-0. Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

### Zusammensetzung:

- Polyacrylatdispersionen
  - Modifizierter Kolophoniumharzester
  - Mineralische Füllstoffe
  - Additive
  - Konservierungsmittel auf Basis Benz-/Methylisothiazolinon
- Informationen für Allergiker unter Telefon 0201-8626-0.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.