

CAPAROL ICONS

FINEST WOOD & METAL PAINT

MATT FINISH/SILK FINISH

Kratz- und stoßfeste Premium-
Polyurethan-Acryllacke für innen



PRODUKTBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSZWECK

Hochdeckender und widerstandsfähiger PU-Acryl-Buntlack für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Farbbrillanz und Farbtiefe durch besonders hohen Anteil edler Pigmente
- Sehr guter Verlauf für anspruchsvolle Oberflächenoptik
- Hervorragendes Deckvermögen
- Sehr leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung
- Hoch strapazierfähig, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit (nur SILK FINISH)
- Blockfest
- Schnelltrocknend
- Umwelt- und gesundheitsfreundlich
- Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
- Beständig gegen wässrige Flächendesinfektionsmittel (nur SILK FINISH)
- Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3
- Geruchsarm
- Wasserverdünnbar

MATERIALBASIS

Polyurethan-Acryldispersion

VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN

750 ml

FARBTÖNE

143 ausgewählte Farbtöne



FARBTÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH/SILK FINISH	Grundierfarbton FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	
	NO 001
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002
NOT01 FOGO	NO 006
NOT05 CASA TERRACOTA	NO 003

GLANZGRAD

MATT FINISH: Stumpfmatt
SILK FINISH: Seidenmatt

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.

TECHNISCHE DATEN

■ Reichweite: Ca. 10 m²/l bzw. 100 ml/m²
■ Dichte: Ca. 1,0 – 1,3 g/cm³

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Grundierung: CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER

HINWEIS

Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Fachregel Nr. 26:

Bindemittel: Klasse A
Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton

EIGNUNG GEMÄSS
TECHNISCHER INFORMATION
NR. 606 DEFINITION DER
EINSATZBEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	-	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

VERARBEITUNG

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE MATT FINISH

Grundierte, maßhaltige Holzbauteile: z. B. Türen, Holzvertäfelungen

Grundiertes Metall: z. B. Treppengeländer, Heizkörper

Grundierter Hart-PVC: z. B. Fußleisten

Matte Oberflächen sind empfindlich gegen Kratz- und Scheuerbeanspruchung. Auf höher belasteten Flächen sowie Bauteilen, die häufig mit Händen angefasst werden, z. B. in öffentlichen Gebäuden, bevorzugt CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT SILK FINISH verwenden.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE SILK FINISH

Grundierte, maßhaltige Holzbauteile: z. B. Türen, Fenster, div. Möbelteile im Wohnbereich (Schränkteile von außen, Holzstühle etc.), keine Tisch-/Abstellflächen, Spielzeug

Grundiertes Metall: z. B. Treppengeländer und Fenster, Heizkörper (Weißfarbtöne nicht auf Heizungsanlagen verwenden, da Vergilbung möglich)

Grundierter Hart-PVC: z. B. Möbeloberflächen, Spielzeug

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die grundierten Oberflächen anschleifen und reinigen.

AUFTRAGSVERFAHREN

CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden und ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Es kann zu Serumbildung kommen. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar und ist rezepturbedingt.

Hinweise für den Spritzauftrag:

FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH	Ø Düse	Spritzdruck	Spritzdruck	Spritzdruck
Airless	0,008 – 0,011 inch	200 bar	–	–
Airmix/Aircoat	0,011 – 0,013 inch	120 bar	2 – 3 bar	–
Niederdruck	1,8 – 2,2 mm	–	ca. 0,5 bar	max. 15 %
Hochdruck	2,0 – 2,5 mm	–	2 – 3 bar	max. 15 %

FINEST WOOD & METAL PAINT SILK FINISH	Ø Düse	Spritzdruck	Spritzdruck	Spritzdruck
Airless	0,008 – 0,011 inch	200 bar	–	max. 5 %
Airmix/Aircoat	0,011 – 0,013 inch	120 bar	2 – 3 bar	max. 5 %
Niederdruck	1,8 – 2,2 mm	–	ca. 0,5 bar	max. 15 %
Hochdruck	2,0 – 2,5 mm	–	2 – 3 bar	max. 15 %

BESCHICHTUNGSaufbau

Einsatz	Untergrund	Untergrund-vorbereitung	Grundierung	Zwischenbeschichtung	Schluss-beschichtung ³⁾
innen	Holz, Holzwerkstoffe ¹⁾	schleifen/ reinigen	Capacryl Holz-IsoGrund ²⁾	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	1 – 2-mal CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT
	Eisen, Stahl	entrostet/ reinigen	Capalac Aqua Multiprimer	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Zink	BFS-Fachregel Nr. 5	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	–	
	Aluminium/ Kupfer	BFS-Fachregel Nr. 6	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	–	
	Hart-PVC	BFS-Fachregel Nr. 22	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	–	
	Tragfähige Altanstriche ²⁾	anschleifen/ anlaugen	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	–	

¹⁾ Bei Hölzern mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen immer Capacryl Holz-IsoGrund einsetzen, Aststellen 2x beschichten.

²⁾ Schadstellen in Altanstrichen entsprechend dem jeweiligen Untergrund vorbehandeln.

³⁾ Bei schwächer deckenden Farbtönen (z. B. aus dem Gelb/Rot-Bereich) ist ggf. eine zusätzliche Beschichtung erforderlich.

Grundierung: CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER im empfohlenen Farbton, siehe Tabelle.

Zwischen- und Schlussbeschichtung: Bei Bedarf kann die Zwischenbeschichtung mit max. 5 – 15 % Wasser verdünnt werden. CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT kann gestrichen oder gerollt werden.

Folgende Pinseltypen sind geeignet:

Spitzpinsel: z. B. Mesko M3 Aqua Rundpinsel spitz, Größe 12/14, M-Plus Aqua Konex, Größe 12/14, Storch Kapselpinsel spitze Form AquaSTAR soft etc.

Flachpinsel: z. B. Wistoba 1529 Krex, Mesko Aqua M3, M-Plus Flachpinsel Aqua Konex, Storch AquaSTAR soft etc.

Empfohlene Rollen: MPlus TopFilt 2.0 und MPlus Heizkörperrolle Schaum; Storch AquaSTAR micro & UniSTAR sofform etc.

Bei manueller Beschichtung auf größeren Flächen den Lack mit einer kurzflorigen (texturierten) Polyamid (Nylon)-Rolle auftragen und sofort mit einer feinporigen Schaumstoffrolle oder dem Pinsel nacharbeiten. Die Werkzeuggröße sollte der Flächengröße angepasst sein, damit ein zügiger Lackauftrag und eine gleichmäßige Nachbearbeitung der Flächen möglich ist.

VERBRAUCH

Ca. 100 ml/m² pro Auftrag

Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

TROCKNUNG/TROCKENZEIT

Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trocknungszeiten.

Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit	staubtrocken	überstreichbar	durchgetrocknet
nach Stunden	1 – 2	10 – 12	48

WERKZEUGREINIGUNG

Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser und Netzmittel, z. B. Flüssigseife, reinigen. Empfohlen wird das Tragen von Schutzhandschuhen.

HINWEIS

Bei CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH kann an der Beschichtungsfläche bei dunklen und intensiven Farbtönen ein temporärer Pigmentabrieb entstehen – ggf. ist im Innenbereich eine transparente Versiegelung mit Capadur Parkett- und Siegelack seidenmatt (transparent) erforderlich.

HINWEISE

BITTE BEACHTEN (STAND BEI DRUCKLEGUNG)

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Hotline für Allergieanfragen: 0 800/96 09 000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz). Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-GEHALT

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 110 g/l VOC.

GISCODE

BSW30

DEKLARATION DER INHALTSSTOFFE

Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, mineralische Pigmente/Füllstoffe, Wasser, Glykole, Glykolether, Esteralkohol, Additive, Konservierungsmittel.

TECHNISCHE BERATUNG

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

KUNDENSERVICECENTER

Privatkunden-Hotline: 0 800/96 09 000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
Anrufe aus dem Ausland: +49 6154 7178880
E-Mail: hello@caparol-icons.de

Geschäftskunden-Hotline: 0 800/96 09 001 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
Anrufe aus dem Ausland: +49 6154 7178881
E-Mail: business@caparol-icons.de

Technische Information Nr. 998 · Stand: Oktober 2025

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL ICONS GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 7178880 · Internet www.caparol-icons.com · Follow us on Instagram!