

# CAPAROL ICONS

## FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER MATT FINISH

Haftvermittelnde, leicht füllende Grundierung  
für CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL  
PAINT MATT FINISH/SILK FINISH



**CAPAROL  
ICONS**  
BELOVED PAINT

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### VERWENDUNGSZWECK

Für haftvermittelnde Grundierungen auf Altanstrichen und unbehandeltem Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium, Kupfer und vielen anderen kritischen Untergründen vor nachfolgenden Beschichtungen mit CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH/SILK FINISH.

#### EIGENSCHAFTEN

- Hervorragendes Haftvermögen
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Tropfgehemmt
- Schnelltrocknend
- Gut schleifbar
- Diffusionsfähig
- Umweltschonend
- Geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3
- Geruchsarm
- Wasser verdünnbar

#### MATERIALBASIS

Acryldispersion

#### VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN

750 ml

#### FARBTÖNE

Weiß sowie fünf pigmentierte, speziell auf die CAPAROL ICONS Farbkollektion abgestimmte Farbtöne, um die Deckkraft und Farbbrillanz zu optimieren.



FARBTÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT/ FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER/ FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
---	---

Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:

	NO 001
NO43 BLUSH	NO 002
NO44 MINI	NO 002
NO45 UNTITLED PINK	NO 002
NO93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO97 FLOWER POWER	NO 006
NO98 LOOPY	NO 006
NO99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002
NO T01 FOGO	NO 006
NO T05 CASA TERRACOTA	NO 003

GLANZGRAD

Matt

LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.

TECHNISCHE DATEN

- Reichweite: Ca. 10 m<sup>2</sup>/l bzw. 100 ml/m<sup>2</sup>
- Dichte: Ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH/SILK FINISH

EIGNUNG GEMÄSS  
TECHNISCHER INFORMATION  
NR. 606 DEFINITION DER  
EINSATZBEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	-	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

VERARBEITUNG

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Holz, Holzwerkstoffe, Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, tragfähige Altbeschichtungen. Nicht für eloxiertes Aluminium. Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13% und bei begrenzt und nicht maßhaltigen Holzbauteilen 15% nicht überschreiten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein.

**Altanstriche:** Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

**Holzbauteile:** Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen (siehe auch BFS-Fachregel Nr. 18). Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13% nicht überschreiten.

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

**Zink, Hart-PVC:** Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Schleifpad nach BFS-Fachregel Nr. 5 u. 22.

**Aluminium, Kupfer:** Mit Nitroverdünnung oder phosphorsaure Reinigung mit Schleifpad nach BFS-Fachregel Nr. 6.

**AUFTRAGSVERFAHREN**

CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER kann gestrichen oder gerollt werden und ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren und bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnen.

Hinweise für den Spritzauftrag:

FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER MATT FINISH	Ø Düse	Spritzdruck	Spritzdruck	Spritzdruck
Airless	0,008 – 0,011 inch	200 bar	–	–
Airmix/Aircoat	0,011 – 0,013 inch	120 bar	2 – 3 bar	–
Niederdruck	1,8 – 2,2 mm	–	ca. 0,5 bar	max. 15 %
Hochdruck	2,0 – 2,5 mm	–	2 – 3 bar	max. 15 %

**BESCHICHTUNGSaufbau**

Einsatz	Untergrund	Untergrundvorbereitung	Grundierung	Zwischenbeschichtung	Schlussbeschichtung <sup>3)</sup>
innen	Holz, Holzwerkstoffe <sup>1)</sup>	schleifen/ reinigen	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>2)</sup>	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	1 – 2-mal CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT
	Zink	BFS-Fachregel Nr. 5	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	–	
	Aluminium/ Kupfer	BFS-Fachregel Nr. 6	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	–	
	Hart-PVC	BFS-Fachregel Nr. 22	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	–	
	Tragfähige Altanstriche <sup>2)</sup>	anschleifen/ anlaugen	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	–	

<sup>1)</sup> Bei Hölzern mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen immer Capacryl Holz-IsoGrund einsetzen, Aststellen 2x beschichten.

<sup>2)</sup> Schadstellen in Altanstrichen entsprechend dem jeweiligen Untergrund vorbehandeln.

<sup>3)</sup> Bei schwächer deckenden Farbtönen (z. B. aus dem Gelb/Rot-Bereich) ist ggf. eine zusätzliche Beschichtung erforderlich.

CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT Primer im empfohlenen Farbton verwenden, siehe Tabelle.

**VERBRAUCH**

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag

Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probeschichtungen zu ermitteln.

**VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN**

**Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur:** Mindestens 8 °C

**TROCKNUNG/TROCKENZEIT**

Bei 20 °C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit	staubtrocken	griffest	überstreichbar
nach Stunden	1 – 2	10 – 12	10 – 12

Bei niedrigeren Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und großen Aufbringmengen verzögern sich die Trocknungszeiten.

**WERKZEUGREINIGUNG**

Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser und Netzmittel, z. B. Flüssigseife, reinigen. Empfohlen wird das Tragen von Schutzhandschuhen.

## HINWEISE

**BITTE BEACHTEN  
(STAND BEI DRUCKLEGUNG)**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Hotline für Allergieanfragen: 0 800/96 09 000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz). Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**ENTSORGUNG**

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

**EU-GRENZWERT FÜR DEN  
VOC-GEHALT**

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.

**GISCODE**

BSW30

**DEKLARATION DER  
INHALTSSTOFFE**

Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, mineralische Pigmente/Füllstoffe, Wasser, Glykole, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel.

**TECHNISCHE BERATUNG**

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

**KUNDENSERVICECENTER**

Privatkunden-Hotline: 0 800/96 09 000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)  
Anrufe aus dem Ausland: +49 6154 7178880  
E-Mail: [hello@caparol-icons.de](mailto:hello@caparol-icons.de)

Geschäftskunden-Hotline: 0 800/96 09 001 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)  
Anrufe aus dem Ausland: +49 6154 7178881  
E-Mail: [business@caparol-icons.de](mailto:business@caparol-icons.de)