

# Technisches Datenblatt

## DeepFlow P2

Premium Dekorspanplatte mit tiefen Oberflächenstrukturen und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.



Melaminbeschichtung  
mit tiefen  
Oberflächenstrukturen

ClassicBoard P2

Melaminbeschichtung  
mit tiefen  
Oberflächenstrukturen

### Anwendungen



Möbel- und Innenausbau

### Eigenschaften



Pflegeleicht



Antimikrobiell



Besonders emissionsarm

### Zertifikate



| Spezifikation                            |                                                                                    |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Einheit                         | Prüfnorm |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|
| Nennstärke                               | 8                                                                                  | 8,4                 | 10                      | 10,4                    | 12                      | 12,4                    | 13                      | 13,4                    | mm                              |          |
| Dickentoleranz                           | ±0,3 für Klasse 1, 2<br>+0,5/-0,3 für Klasse 3A, 3B, 4 sowie glänzende Oberflächen |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Längen- und Breitentoleranz              | ± 5                                                                                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Längen- und Breitentoleranz (Zuschnitte) | ± 2,5                                                                              |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Verzug                                   |                                                                                    |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm/m                            | EN 14323 |
| Kantenausbrüche                          | ≤ 10                                                                               |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Kantenausbrüche (Zuschnitte)             | ≤ 3                                                                                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Oberflächenfehler (Punkte)               | ≤ 2                                                                                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | EN 14323 |
| Oberflächenfehler (Längsfehler)          | ≤ 20                                                                               |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm/m                            | EN 14323 |
| Verhalten bei Kratzbeanspruchung         | ≥ 1,5 <sup>1)</sup>                                                                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | N                               | EN 14323 |
| Fleckenunempfindlichkeit                 | ≥ 3                                                                                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Stufe                           | EN 14323 |
| Rissanfälligkeit                         | ≥ 3                                                                                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Stufe                           | EN 14323 |
| Abriebbeständigkeit (Unidekore)          | 3A                                                                                 |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Klasse                          | EN 14323 |
| Abriebbeständigkeit (Druckdekore)        | 1                                                                                  |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Klasse                          | EN 14323 |
| Lichtechtheit (Xenon-Bogenlampe)         | min. 4 Graumaßstab                                                                 |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                 | EN 14323 |
| Mittlere Rohdichte                       | ≥ 720 <sup>2)</sup>                                                                | ≥ 720 <sup>2)</sup> | 720 - 650 <sup>2)</sup> | 720 - 650 <sup>2)</sup> | 720 - 650 <sup>2)</sup> | 720 - 650 <sup>2)</sup> | 720 - 650 <sup>2)</sup> | 720 - 650 <sup>2)</sup> | kg/m <sup>3</sup>               | EN 323   |
| Biegefestigkeit                          | 11 <sup>2)</sup>                                                                   |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | N/mm <sup>2</sup>               | EN 310   |
| Biege-Elastizitätsmodul                  | 1.800 <sup>2)</sup>                                                                |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         | N/mm <sup>2</sup>               | EN 310   |

# Technisches Datenblatt

## DeepFlow P2

| Spezifikation               |                                                                                                                   |     |    |      |    |      |    |      | Einheit           | Prüfnorm |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|------|----|------|-------------------|----------|
| Nenndicke                   | 8                                                                                                                 | 8,4 | 10 | 10,4 | 12 | 12,4 | 13 | 13,4 | mm                |          |
| Querzugfestigkeit           | 0,4 <sup>2)</sup>                                                                                                 |     |    |      |    |      |    |      | N/mm <sup>2</sup> | EN 319   |
| Abhebefestigkeit            | 0,8 <sup>2)</sup>                                                                                                 |     |    |      |    |      |    |      | N/mm <sup>2</sup> | EN 311   |
| Formaldehydabgabe           | E1 E05                                                                                                            |     |    |      |    |      |    |      |                   |          |
| Brandverhalten (Euroklasse) | D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> ) |     |    |      |    |      |    |      |                   |          |

<sup>1)</sup> Ausgenommen Glatt- und Mattstrukturen sowie Dekore mit Perlmutt Effekt

<sup>2)</sup> Trägermaterial

<sup>3)</sup> Bei symmetrischem Aufbau

| Spezifikation                            |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | Einheit                         | Prüfnorm |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|
| Nenndicke                                | 15                                                                                 | 16                                                                                 | 16,4                                                                               | 18                                                                                 | 18,4                                                                               | 19                                                                                 | 19,4                                                                               | 22                      | mm                              |          |
| Dickentoleranz                           | ±0,3 für Klasse 1, 2<br>+0,5/-0,3 für Klasse 3A, 3B, 4 sowie glänzende Oberflächen | ±0,3 für Klasse 1, 2<br>+0,5/-0,3 für Klasse 3A, 3B, 4 sowie glänzende Oberflächen | ±0,3 für Klasse 1, 2<br>+0,5/-0,3 für Klasse 3A, 3B, 4 sowie glänzende Oberflächen | ±0,3 für Klasse 1, 2<br>+0,5/-0,3 für Klasse 3A, 3B, 4 sowie glänzende Oberflächen | ±0,3 für Klasse 1, 2<br>+0,5/-0,3 für Klasse 3A, 3B, 4 sowie glänzende Oberflächen | ±0,3 für Klasse 1, 2<br>+0,5/-0,3 für Klasse 3A, 3B, 4 sowie glänzende Oberflächen | ±0,3 für Klasse 1, 2<br>+0,5/-0,3 für Klasse 3A, 3B, 4 sowie glänzende Oberflächen | ±0,5                    | mm                              | EN 14323 |
| Längen- und Breitentoleranz              | ± 5                                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | mm                              | EN 14323 |
| Längen- und Breitentoleranz (Zuschnitte) | ± 2,5                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | mm                              | EN 14323 |
| Verzug                                   | ≤ 2 <sup>3)</sup>                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | mm/m                            | EN 14323 |
| Kantenausbrüche                          | ≤ 10                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | mm                              | EN 14323 |
| Kantenausbrüche (Zuschnitte)             | ≤ 3                                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | mm                              | EN 14323 |
| Oberflächenfehler (Punkte)               | ≤ 2                                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | EN 14323 |
| Oberflächenfehler (Längsfehler)          | ≤ 20                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | mm/m                            | EN 14323 |
| Verhalten bei Kratzbeanspruchung         | ≥ 1,5 <sup>1)</sup>                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | N                               | EN 14323 |
| Fleckenunempfindlichkeit                 | ≥ 3                                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | Stufe                           | EN 14323 |
| Rissanfälligkeit                         | ≥ 3                                                                                |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | Stufe                           | EN 14323 |
| Abriebbeständigkeit (Unidekore)          | 3A                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | Klasse                          | EN 14323 |
| Abriebbeständigkeit (Druckdekore)        | 1                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         | Klasse                          | EN 14323 |
| Lichtechtheit (Xenon-Bogenlampe)         | min. 4 Graumaßstab                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                         |                                 | EN 14323 |
| Mittlere Rohdichte                       | 670 - 650 <sup>2)</sup>                                                            | 670 - 650 <sup>2)</sup>                                                            | 670 - 650 <sup>2)</sup>                                                            | 670 - 650 <sup>2)</sup>                                                            | 670 - 650 <sup>2)</sup>                                                            | 670 - 650 <sup>2)</sup>                                                            | 670 - 650 <sup>2)</sup>                                                            | 630 - 610 <sup>2)</sup> | kg/m <sup>3</sup>               | EN 323   |
| Biegefestigkeit                          | 11 <sup>2)</sup>                                                                   | 11 <sup>2)</sup>                                                                   | 11 <sup>2)</sup>                                                                   | 11 <sup>2)</sup>                                                                   | 11 <sup>2)</sup>                                                                   | 11 <sup>2)</sup>                                                                   | 11 <sup>2)</sup>                                                                   | 10,5 <sup>2)</sup>      | N/mm <sup>2</sup>               | EN 310   |
| Biege-Elastizitätsmodul                  | 1.600 <sup>2)</sup>                                                                | 1.600 <sup>2)</sup>                                                                | 1.600 <sup>2)</sup>                                                                | 1.600 <sup>2)</sup>                                                                | 1.600 <sup>2)</sup>                                                                | 1.600 <sup>2)</sup>                                                                | 1.600 <sup>2)</sup>                                                                | 1.500 <sup>2)</sup>     | N/mm <sup>2</sup>               | EN 310   |

# Technisches Datenblatt

## DeepFlow P2

| Spezifikation               |                                                                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | Einheit           | Prüfnorm |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Neendicke                   | 15                                                                                                                | 16                 | 16,4               | 18                 | 18,4               | 19                 | 19,4               | 22                | mm                |          |
| Querzugfestigkeit           | 0,35 <sup>2)</sup>                                                                                                | 0,35 <sup>2)</sup> | 0,35 <sup>2)</sup> | 0,35 <sup>2)</sup> | 0,35 <sup>2)</sup> | 0,35 <sup>2)</sup> | 0,35 <sup>2)</sup> | 0,3 <sup>2)</sup> | N/mm <sup>2</sup> | EN 319   |
| Abhebefestigkeit            | 0,8 <sup>2)</sup>                                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   | N/mm <sup>2</sup> | EN 311   |
| Formaldehydabgabe           | E1 E05                                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |          |
| Brandverhalten (Euroklasse) | D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> ) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |          |

<sup>1)</sup> Ausgenommen Glatt- und Mattstrukturen sowie Dekore mit Perlmutt Effekt

<sup>2)</sup> Trägermaterial

<sup>3)</sup> Bei symmetrischem Aufbau

| Spezifikation                            |                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Einheit                         | Prüfnorm |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|
| Neendicke                                | 22,4                                                                                                              | 25                      | 25,4                    | 28                      | 28,4                    | 30                      | 32                      | 38                      | mm                              |          |
| Dickentoleranz                           | ±0,5                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Längen- und Breitentoleranz              | ± 5                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Längen- und Breitentoleranz (Zuschnitte) | ± 2,5                                                                                                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Verzug                                   | ≤ 2 <sup>3)</sup>                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm/m                            | EN 14323 |
| Kantenausbrüche                          | ≤ 10                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Kantenausbrüche (Zuschnitte)             | ≤ 3                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Oberflächenfehler (Punkte)               | ≤ 2                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | EN 14323 |
| Oberflächenfehler (Längsfehler)          | ≤ 20                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | mm/m                            | EN 14323 |
| Verhalten bei Kratzbeanspruchung         | ≥ 1,5 <sup>1)</sup>                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | N                               | EN 14323 |
| Fleckenunempfindlichkeit                 | ≥ 3                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Stufe                           | EN 14323 |
| Rissanfälligkeit                         | ≥ 3                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Stufe                           | EN 14323 |
| Abriebbeständigkeit (Unidekore)          | 3A                                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Klasse                          | EN 14323 |
| Abriebbeständigkeit (Druckdekore)        | 1                                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | Klasse                          | EN 14323 |
| Lichtechtheit (Xenon-Bogenlampe)         | min. 4 Graumaßstab                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                 | EN 14323 |
| Mittlere Rohdichte                       | 630 - 610 <sup>2)</sup>                                                                                           | 630 - 610 <sup>2)</sup> | 630 - 610 <sup>2)</sup> | 600 - 580 <sup>2)</sup> | 600 - 580 <sup>2)</sup> | 600 - 580 <sup>2)</sup> | 600 - 580 <sup>2)</sup> | 580 - 540 <sup>2)</sup> | kg/m <sup>3</sup>               | EN 323   |
| Biegefestigkeit                          | 10,5 <sup>2)</sup>                                                                                                | 10,5 <sup>2)</sup>      | 10,5 <sup>2)</sup>      | 9,5 <sup>2)</sup>       | 9,5 <sup>2)</sup>       | 9,5 <sup>2)</sup>       | 9,5 <sup>2)</sup>       | 8,5 <sup>2)</sup>       | N/mm <sup>2</sup>               | EN 310   |
| Biege-Elastizitätsmodul                  | 1.500 <sup>2)</sup>                                                                                               | 1.500 <sup>2)</sup>     | 1.500 <sup>2)</sup>     | 1.350 <sup>2)</sup>     | 1.350 <sup>2)</sup>     | 1.350 <sup>2)</sup>     | 1.350 <sup>2)</sup>     | 1.200 <sup>2)</sup>     | N/mm <sup>2</sup>               | EN 310   |
| Querzugfestigkeit                        | 0,3 <sup>2)</sup>                                                                                                 | 0,3 <sup>2)</sup>       | 0,3 <sup>2)</sup>       | 0,25 <sup>2)</sup>      | 0,25 <sup>2)</sup>      | 0,25 <sup>2)</sup>      | 0,25 <sup>2)</sup>      | 0,2 <sup>2)</sup>       | N/mm <sup>2</sup>               | EN 319   |
| Abhebefestigkeit                         | 0,8 <sup>2)</sup>                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | N/mm <sup>2</sup>               | EN 311   |
| Formaldehydabgabe                        | E1 E05                                                                                                            |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                 |          |
| Brandverhalten (Euroklasse)              | D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> ) |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                 |          |

<sup>1)</sup> Ausgenommen Glatt- und Mattstrukturen sowie Dekore mit Perlmutt Effekt

<sup>2)</sup> Trägermaterial

<sup>3)</sup> Bei symmetrischem Aufbau

# Technisches Datenblatt

## DeepFlow P2

### Weitere Informationen

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnorm                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 14322</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsgebiete                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trägermaterial                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ClassicBoard P2</li> <li>• Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktsicherheit                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Produkt stellt gemäß REACH-Verordnung EG 1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach Artikel 7 nicht der Registrierungspflicht.</li> <li>• Die Oberfläche ist physiologisch unbedenklich und gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.</li> <li>• Das Produkt stellen wir ohne Zusatz von halogenorganischen Verbindungen, Schwermetallen, Konservierungsmitteln, Holzschutzmitteln und organischen Lösemitteln her.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antimikrobielle Wirkung              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hitzebeständigkeit                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wärmequellen (z. B. Kaffeemaschinen, Drucker, Faxgeräte, etc.) sollten keinen direkten Kontakt zur Platte haben, da es sonst zu Rissbildungen durch Austrocknung kommen kann. Für andauernde Wärmeeinwirkung sind Temperaturen bis maximal 50°C zulässig. Bei dauerhaften Wärmebelastungen weisen wir ausdrücklich auf das Risiko einer Rissbildung hin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hinweise                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.</li> <li>• FSC license code: FSC® C011773</li> <li>• PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farb- und Oberflächenübereinstimmung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekor, Struktur und Träger beeinflussen das finale Erscheinungsbild des Endproduktes.</li> <li>• Aufgrund der produktspezifisch unterschiedlichen Fertigungstechnologien kommt es auch bei identischen Dekor-/Struktur-/Träger-Kombinationen innerhalb bzw. bei unterschiedlichen Produktgruppen und -formaten zu geringfügigen optischen sowie haptischen Abweichungen. Derartige Abweichungen stellen keinen Mangel dar.</li> <li>• Insbesondere die Wahl der Oberflächenstruktur hat wesentlichen Einfluss auf den optischen Eindruck, die haptische Wahrnehmung sowie die technischen Eigenschaften des Produkts. So kann sich der Gesamteindruck eines Dekors in Abhängigkeit der Oberflächenstruktur nahezu vollständig ändern. Des Weiteren können mechanische Einwirkungen auf die Produktoberfläche bei dunklen Dekoren zu einer kontraststärkeren optischen Wahrnehmung führen.</li> <li>• Damit Sie mit unseren Produkten stets das beste Ergebnis erzielen und um etwaige Abweichungen im Vorfeld zu klären, beraten wir Sie gerne individuell.</li> </ul> |

Weitere Informationen zu Produkten, Formaten und Dekor- / Strukturkombinationen erhalten Sie unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

### Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51  
92318 Neumarkt  
Deutschland

Telefon +49 (0) 91 81 28 48 0  
Fax +49 (0) 91 81 28 48 2  
[info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com)  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)