

# Technisches Datenblatt

## PARAT 130 Grundierungs-Konzentrat

| Produktbild                                                                       | Merkmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Lösemittelfrei gemäß TRGS 610, Konzentrat bis 1:3 wasserverdünnbar</p> <div>   </div> <p><a href="http://www.blauer-engel.de/uz113">www.blauer-engel.de/uz113</a></p> |

### Produktbeschreibung

Wasserverdünnbares Grundierungs-Konzentrat zur Vorbereitung des Untergrundes nach DIN 18365 und DIN 18356

### Technische Angaben

Basis: Kunstharz-Dispersion

Inhaltsstoffe nach VdL-RL 01: Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive und Wasser

Farbe: Weiß - nach dem Trocknen transparent

Viskosität: Niedrigviskos

Spez. Gewicht: 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Verarbeitungsbedingungen: Untergrundtemperatur mind. + 15°C; Lufttemperatur zwischen + 18 °C und + 23 °C; nicht über 75 % relative Luftfeuchte

Auftrag: Mit üblichen Streich-, Walz- und Spritzgeräten

Verbrauch: ca. 75 g/m<sup>2</sup> Konzentrat (Verarbeitung 1:1)

GISCODE: D1 – lösemittelfrei gemäß TRGS 610

EMICODE: EC 1 Plus

Reinigungsmittel: Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser



## Anwendungsbereich

Wasserverdünnbares Grundierungs-Konzentrat zur Vorbereitung des Untergrundes nach DIN 18365 und DIN 18356. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Estrichen, Rohbetondecken, Natur- und Kunststein, keramischen Fliesen und Platten u.a.m. – ausgenommen Magnesiaestriche, nicht ausreichend abgesandeter Gussasphalt und Steinholzestriche – vor dem Egalisieren und Spachteln. Als Haftbrücke bei Altbausanierungsmaßnahmen und im Sportstättenbau, u.a. auf vorhandenen Spachtel- und Ausgleichsmassenschichten.

## Lagerung

Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig.

## Verarbeitung und Werkzeuge

Bodenbelagsarbeiten erfordern nach DIN 18365 und DIN 18356 einen sauberen, dauertrockenen, rissfreien, druck- und zugfesten und nach dem Überspachteln ebenen Untergrund. Für andere Anwendungen gelten sinngemäß entsprechende Voraussetzungen. Calciumsulfatestriche (CA) und Calciumsulfatfließestriche (CAF) mechanisch vorbehandeln (CA bürsten, CAF anschleifen) und gründlich absaugen. Vorschriften der Estrichhersteller beachten. Grundierungen, Haftbrücken und Vorstriche sind nicht in der Lage, nicht normgerechte Untergründe „verlegereif“ zu machen. Sie dienen vielmehr dazu, in Verbindung mit geeigneten Materialien optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen.

PARAT 130 wird vor der Verwendung 1:1 mit Wasser verdünnt. Auf stark saugenden zementären Untergründen kann bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Saubere Gefäße benutzen. Die verdünnte Grundierung gleichmäßig auftragen – Pfützenbildung vermeiden – und zu einem transparenten Film trocknen lassen. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, u.a. Calciumsulfatestrichen ist eine Trockenzeit von mindestens 4 Stunden einzuhalten. Bei Holzspanplatten, z.B. Type V 100, eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden einhalten.



## Arbeits- und Umweltschutz

GISCODE D1 - lösemittelfrei nach TRGS 610. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen und Augenarzt aufsuchen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Grundvoraussetzung für bestmögliche Raumluftqualität nach Bodenbelagarbeiten sind normgerechte Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete Untergründe, Grundierungen und Spachtelmassen. Informationen für Allergiker unter +49 (0) 800/22 30 200.

Enthält ein Biozid: Enthält Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) & 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

## Entsorgung

Produktreste möglichst sammeln und weiterverwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Kunststoffgebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt ist Baustellenabfall/Hausmüll.

## Sonstige Hinweise

Stand: Januar 2026

