SAKRET Marmor-Edel-Filzputz

Hoch weißer Edelputz mit Marmorkorn für sehr feine Oberflächen

- CS II - Wc2 / DIN EN 998-1 (P II / DIN V 18550)

Anwendung	
	• Für innen und außen • Für Wand und Decke
Eignung	
	• Zur Überarbeitung von ungestrichenen mineralischen Altputzflächen • Als Ausgleichsputz auf Wärmedämmputz • Als Filzputz und Bossenputz sowie zur Ausbildung von Faschen und Lisenen • Zum teilweise oder vollflächigen Einbetten von Armierungsgewebe über Altputzen und Neuputzen auf hochwärmedämmenden Mauerwerk
Eigenschaften	
	• Hand- und maschinenverarbeitbar • Filzbar • Schöne gleichmäßige Oberfläche • Atmungsaktiv • Wasserabweisend eingestellt • Marmorweiß • Erfüllt die Anforderung des Umweltzeichens „der Blaue Engel“
Materialbasis	
	• Zement nach DIN EN 197 • Kalk nach DIN EN 459 • Ausgesuchte Zuschlagstoffe nach DIN EN 13139 • Eigenschaftsverbessernde Zusatzmittel und -stoffe

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG · Franklinstraße 14 · 10587 · Berlin
Tel. +49 30 330 997 90 · Fax +49 30 330 997 918
info@heimwerker.sakret.de · www.sakret.de
Technische Auskünfte: +49 800 88 44 44 4 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)

SAKRET Marmor-Edel-Filzputz

Hoch weißer Edelputz mit Marmorkorn für sehr feine Oberflächen

Technische Daten

Wasserbedarf	ca. 0,22 l/kg Trockenmörtel
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n)
Verarbeitungstemperatur	+ 5–30 °C
Körnung	ca. 0–0,7 mm
Druckfestigkeit	> 2,5 N/mm²
Haltbarkeit	ca. 12 Monat(e)
Ergiebigkeit	ca. 0,68 l/kg
Materialverbrauch	ca. 1,5 kg/m²/mm
Schichtdicke	3–10 mm
Brandverhalten DIN 4102-1	A1 (nicht brennbar)

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, frei von Ausblühungen, frostfrei und trocken sein.
Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt werden. Kunstharz und dispersionshaltige Untergründe sind ungeeignet. Für neuartige Putzgründe gelten die diesbezüglichen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller. Altputz sind vor der Überarbeitung gründlich zu reinigen.
Bei stark saugenden Untergründen ist dieser vorab mit SAKRET Tiefengrund zu grundieren.

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG · Franklinstraße 14 · 10587 · Berlin
Tel. +49 30 330 997 90 · Fax +49 30 330 997 918
info@heimwerker.sakret.de · www.sakret.de
Technische Auskünfte: +49 800 88 44 44 4 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)

SAKRET Marmor-Edel-Filzputz

Hoch weißer Edelputz mit Marmorkorn für sehr feine Oberflächen

Verarbeitung

In einem sauberen Mischgefäß das Material mit sauberem, kaltem Leitungswasser unter ständigem Rühren mit einem geeigneten Rührwerk klumpenfrei und homogen durchmischen. Empfohlen wird bei manueller Verarbeitung ein Rührgerät mit ca. 600 UPM mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Der Wasserbedarf ist auf die jeweils gewünschte, verarbeitungsgerechte Konsistenz einzustellen, dabei sind die oben genannten Werte nicht zu überschreiten. Der SAKRET Marmor-Edel-Filzputz kann entweder von Hand aufgetragen oder mit einer gängigen Putzmaschine verarbeitet werden. Den Putz auf die vorbereitete Fläche, mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Traufel) und in den gewünschten Schichtdicken von unten nach oben gleichmäßig und ansatzfrei aufziehen.

Als Filzputz:
Auf ebenen, festen Untergründen, zum Beispiel auf einer Armierungslage aus Edel-Filzputz, auf intakten Altputzen oder auf neuen Grundputzen, das Material gleichmäßig in ca. 3 mm Dicke auftragen. Danach plan abziehen und nach dem Ansteifen mit einem Filzbrett filzen.

Zur Armierung:
Auf Altputzen mit Unebenheiten den Putz in einer Schicht von ca. 5 mm, maximal 10 mm, auftragen. Danach das Armierungsgewebe mit 4 x 4 mm Maschenweite einlegen und gut abglätten, sodass es vollständig im Material liegt. Das Gewebe an den Stößen mindestens 10 cm überlappen.

Die Fläche kann nach 1 Tag mit einer Filzlage weiterbearbeitet werden. Bei anderen Materialien gilt: 1 Tag pro Millimeter der maximalen Schichtdicke.

Die Schichtdicke sollte etwa dem dreifachen Größtkorn entsprechen. Die gewünschte Filzstruktur kann erst am nächsten Tag fertig ausgearbeitet werden.

Nachbehandlung

Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Frost, Schlagregen, Zugluft sowie zu hohen (> 30 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.

Freistehende Oberflächen während der Trocknungszeit vor zu schnellem Austrocknen schützen. Empfohlen wird hier z.B. das Abhängen des Gerüstes mit Folie oder feuchten Jutesäcken. Die Nachbehandlungsdauer richtet sich nach den Witterungsbedingungen.

Lagerung

- Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstelldatum siehe Gebindeaufdruck.
- Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung

Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG · Franklinstraße 14 · 10587 · Berlin
Tel. +49 30 330 997 90 · Fax +49 30 330 997 918
info@heimwerker.sakret.de · www.sakret.de
Technische Auskünfte: +49 800 88 44 44 4 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)

SAKRET Marmor-Edel-Filzputz

Hoch weißer Edelputz mit Marmorkorn für sehr feine Oberflächen

Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Den abbindenden Mörtel vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen und hohen Raumtemperaturen (> +25 °C) schützen
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
- Enthält Zement: Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, Kinder von frischem Putzmörtel fernhalten!
- Staub nicht einatmen.
- Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Tragen Sie lange Hosen!
- Reizt die Haut, Gefahr ernster Augenschäden. Sollte Putz mit Ihren Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen.
- Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Putz. Betroffene Hautteile sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern. Je länger frischer Putzmörtel auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernsten Hautschäden.
- Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen, Mund mit Wasser ausspülen.
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Putze ist zu vermeiden.
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
- Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers während der Verarbeitungsphase sind unbedingt Folge zu leisten.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.
- Putzgrundprüfung/ -vorbereitung sowie Putzausführung stets entsprechend VOB/C-ATV-DIN 18350, DIN EN 13914 und DIN 18550 vornehmen. Auf die Ausführungen „Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton“ vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM) wird hingewiesen.
- Im Außenbereich muss die mittlere Putzdicke des gesamten Putzsystems 20 mm betragen (Unterputz, evtl. Spachtelung und Oberputz), im Innenbereich dürfen im gesamten Putzsystem 15 mm im Mittel nicht unterschritten werden.
- Nicht einsetzbar im Unterwasserbereich von Schwimmbecken.
- Außer Anmachwasser darf dem Frischmörtel nichts hinzugegeben werden.
- Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen.

Gefahrenhinweise



Gefahr

GISCODE ZP1 - Zementhaltige Produkte, chromatarm gem. Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH)
Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort **GIFTINFORMATIONSZENTRUM** oder Arzt anrufen. P302 + P352 **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften zuführen.

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG · Franklinstraße 14 · 10587 · Berlin
Tel. +49 30 330 997 90 · Fax +49 30 330 997 918
info@heimwerker.sakret.de · www.sakret.de
Technische Auskünfte: +49 800 88 44 44 4 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)

SAKRET Marmor-Edel-Filzputz

Hoch weißer Edelputz mit Marmorkorn für sehr feine Oberflächen

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Marmor-Edel-Filzputz			
Farbe			EAN / GTIN
weiß	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813929902

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG · Franklinstraße 14 · 10587 · Berlin
Tel. +49 30 330 997 90 · Fax +49 30 330 997 918
info@heimwerker.sakret.de · www.sakret.de
Technische Auskünfte: +49 800 88 44 44 4 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)