

Premium plus Lasur

blockfest - ideal auch für Holzfenster und Türen
bis zu 8 Jahren Wetterschutz*

Für innen und außen



I. Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Profi Premium plus Dauerschuttlasur ist ein wetterfester Dekoranstrich für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile aus Holz im Innen- und Außenbereich. Sie schützt das Holz vor Vergrauung und Austrocknung. Profi Premium plus Dauerschuttlasur eignet sich hervorragend für Holzbauteile wie z. B. Fenster, Türen, Balkonumrandungen, Holzverkleidungen und Möbel im Innenbereich usw. Nicht geeignet als Beschichtung für Holz mit dauerndem Erd- oder Wasserkontakt, Sauna sowie Einrichtungen mit Lebensmittel- bzw. Futtermittelkontakt.
Eigenschaften:	• Blockfest • Hoher UV***- und Nässeschutz • Tropfgehemmt • Dringt tief ein • Wasserverdünnbar
Zusammensetzung	Polyacrylatharz, Alkydharz, Silikate, Titandioxid, Wasser, Glykolether, Buntpigmente, Additive, Konservierungsmittel.
Farbtöne:	Farblos, Kiefer, Nussbaum, Palisander, Teak, Eiche Hell Hellgrau, Kastanie, Mahagoni, Ebenholz
Ergiebigkeit:	ca. 90 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Holzes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligen Anstrich.
Verarbeitungstemperatur	Luft- und Objekttemperatur nicht unter +5°C
Lagerung:	Kühl, aber nicht unter + 5° C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.
Entsorgung:	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel Nr. EWC 080111.
Verpackungsgrößen:	2,5 Ltr.; 750 ml

Diese Technische Information ist auf der Basis des neuesten Stand der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit

Premium plus Lasur

II. Verarbeitung und Anwendungstechnik

Wetterbeständigkeit	Sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit ***Hinweis UV-Schutz: Wegen des fehlenden UV-Schutzes ist Farblos als Alleinanstrich auf rohem Holz im Außenbereich nicht geeignet. Beim Aufhellen von Farbtönen darf der Anteil an Farblos, wegen des dadurch reduzierten UV-Schutzes, 10% nicht übersteigen.
Verträglichkeit:	Profi Farben Premium plus Lasur nicht mit anderen Produkten mischen. Farbtöne sind untereinander mischbar.
Verdünnungsmittel:	Nicht verdünnen.
Trockenzeit	Bei einer Außentemperatur von 20° Grad und 65% relativer Feuchte nach ca. 3 Stunden staubtrocken; wetterfest nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trocknungszeiten. Auf Hölzern mit Holzinhaltsstoffen (z.B. Eiche) (stark Ölhaltig) können sich Trocknungsverzögerungen einstellen.
Überarbeitung	Bei 20° Grad und 65% relativer Feuchte kann nach ca. 6 Stunden überstrichen werden.
Reinigen der Werkzeuge	Werkzeuge nach dem Streichen mit Wasser und Seife reinigen

III. Anstrichaufbau

1. Untergründe:	Maßhaltige - und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
2. Vorbereitung:	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 12% liegen. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit Profi Holzgrundierung vorbehandeln. Eventuell auftretende Holzinhaltsstoffe wie Harze entfernen. Altes unbehandeltes oder vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und säubern. Beschichtetes Holz anschleifen und säubern. Anstrichaufbau: Nach fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes* empfehlen wir einen Voranstrich mit Profi Premium Plus Dauerschutzlasur. Nach Trocknung ein bis zwei Deckanstriche auftragen.
3. Verarbeitung	Die Lasur ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Zusammenhängende Flächen gleichmäßig nass in nass in einem Arbeitsgang beschichten. Tipp: Verwenden Sie geeignetes Werkzeug speziell für Acryllasuren

4. Hinweis	Der bis zu 8 Jahre Wetterschutz setzt die Fachgerechte Verarbeitung wie im technischen Merkblatte beschrieben voraus.
-------------------	---

Diese Technische Information ist auf der Basis des neuesten Stand der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Farbton bitte vor Verarbeitung per Probeaufstrich prüfen.
Farbtonabweichungen, die nach Verarbeitung reklamiert werden,
können nicht anerkannt werden.

IV. Sicherheit (Stand bei Drucklegung)

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Behandelte Ware, enthält ein Biozidprodukt. Konservierungsmittel: BIT, CIT/MIT (3:1). Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

GISCODE für Beschichtungsstoffe:
BSW 20.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes:
(Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

Allergiker-Hotline und weitere Informationen:
Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Diese Technische Information ist auf der Basis des neuesten Stand der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit