



OPUS1 Fenster- und Türen Lasur

Blockfester Schutzanstrich



Produktbeschreibung

Beschreibung	Hochwertige Acryl-Mittelschichtlasur für perfekten Schutz auch von Fenstern und Türen mit bis zu 8 Jahren Wetterschutz
Verwendungszweck	Innen und außen. Für Neu- und Erneuerungsanstriche, z. B. maßhaltige, begrenzt maß haltige und nicht maßhaltige Holzbauteile wie z. B. Fenster, Türen, Balkonumrandungen, Holz verkleidungen und Möbel im Innenbereich usw.
Eigenschaften	■ Guter Nässe- und UV-Schutz ■ Blockfest ■ Tropfgehemmt ■ Dringt tief ein ■ Hohe Wetterbeständigkeit ■ Wasserverdünnbar ■ Geruchsarm ■ Umweltschonend, weil schadstoffarm ■ Atmungsaktiv
Verpackung/Gebindegrößen	0,75 Liter und 2,5 Liter
Farbtöne	10 Farbtöne
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und Kindersicher aufbewahren
Hinweis	Farbton bitte vor Verarbeitung per Probeaufstrich prüfen. Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung reklamiert werden, können nicht anerkannt werden. Farbtonabweichungen zum Originalfarbton sind drucktechnisch bedingt.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 12 % liegen. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit OPUS1 Acryl Holzgrundierung vorbehandeln. Eventuell auftretende Holzinhaltstoffe wie Harze entfernen. Altes unbehandeltes oder vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und säubern. Beschichtetes Holz anschleifen und säubern.
Auftragsverfahren	Die Lasur ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir einen Voranstrich mit OPUS1 Fenster- und Türenlasur. Nach Trocknung ein bis zwei Deckanstriche auftragen. Hinweis UV-Schutz: Wegen des fehlenden UV-Schutzes ist Farblos als Alleinanstrich auf rohem Holz im Außenbereich nicht geeignet. Beim Aufhellen von Farb tönen darf der Anteil an Farblos, wegen des dadurch reduzierten UV-Schutzes, 10 % nicht übersteigen. Für ein perfektes Ergebnis verwenden Sie geeignetes Werkzeug für Acryl- Lasuren. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen gleichmäßig im Kreuzgang – nass-in-nass – in einem Arbeitsgang streichen.
Verbrauch	ca. 90 ml/m ²
Überarbeitung	Nach ca. 6 Stunden



www.blauer-engel.de/uz12a

Technisches Merkblatt

Trocknung/Trockenzeit	Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Abhängig von der Untergrundbeschaf enheit. Trocknung bei + 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife
Hinweis	Für 8 Jahre Wetterschutz ist eine TI-gerechte Verarbeitung einzuhalten.

Hinweise

Reinigung und Pflege	Mit Wasser und Seife																																							
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Behandelte Ware, enthält ein Biozidprodukt. Konservierungsmittel: BIT, CIT/MIT (3:1). Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.																																							
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.																																							
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/f): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.																																							
Produkt-Code Farben und Lacke	BSW20																																							
Deklaration der Inhaltsstoffe	Polyacrylatharz, Alkydharz, Silikate, Titandioxid, Wasser, Glykolether, Buntpigmente, Additive, Konservierungsmittel.																																							
KundenServiceCenter	Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).																																							
	Farbtonübersicht:																																							
	<table><tr><td></td><td colspan="2">Eurobaustoff</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Acryl Fenster-und Türen Lasur</td></tr><tr><td>Gebindegröße</td><td>0,75 lt.</td><td>2,5 lt.</td></tr><tr><td>Weiss</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Buche</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Anthrakit</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Kiefer</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Eiche hell</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Teak</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Nussbaum</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Palisander</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Hellgrau</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>Farblos</td><td>x</td><td>x</td></tr></table>		Eurobaustoff			Acryl Fenster-und Türen Lasur		Gebindegröße	0,75 lt.	2,5 lt.	Weiss	x	x	Buche	x	x	Anthrakit	x	x	Kiefer	x	x	Eiche hell	x	x	Teak	x	x	Nussbaum	x	x	Palisander	x	x	Hellgrau	x	x	Farblos	x	x
	Eurobaustoff																																							
	Acryl Fenster-und Türen Lasur																																							
Gebindegröße	0,75 lt.	2,5 lt.																																						
Weiss	x	x																																						
Buche	x	x																																						
Anthrakit	x	x																																						
Kiefer	x	x																																						
Eiche hell	x	x																																						
Teak	x	x																																						
Nussbaum	x	x																																						
Palisander	x	x																																						
Hellgrau	x	x																																						
Farblos	x	x																																						

Technisches Merkblatt OPUS1 Fenster- und Türen Lasur · Stand: September 2026