

# AvenaColor

MADE IN GERMANY 

## FENSTER- & TÜRENLACK



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

seidenglänzend

hoher Wetterschutz

elastisch, reißt nicht,  
blättert nicht ab

für Neuanstrich & Renovierung

 **2 in 1 LACK + GRUNDIERUNG**

**1 Liter**  
Reichweite: 10 m<sup>2</sup>

**AVENARIUS** GmbH

### AVENARIUS

BITTE SICHERN SIE DAS GEBINDE BEIM TRANSPORT GEGEN UMSTÜRZEN UND AUSLAUFEN!



#### Eigenschaften:

- **AvenaColor** Fenster- & Türenlack seidenglänzend besitzt einen hohen Wetterschutz
- **AvenaColor** Fenster- & Türenlack seidenglänzend ist elastisch, reißt nicht und blättert nicht ab
- **AvenaColor** Fenster- & Türenlack seidenglänzend für Neuanstrich und Renovierung

#### Einsatzgebiete innen:

- **AvenaColor** Fenster- & Türenlack seidenglänzend für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster und Türen, Holzverschalungen, Holzfußleisten und Holzgeländer geeignet
- Auch sehr gut zur Renovierung intakter Anstriche geeignet

#### Einsatzgebiete außen:

- **AvenaColor** Fenster- & Türenlack seidenglänzend für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster und Türen, Dachuntersichten, Holzverschalungen im Außenbereich, auf Nadel- und Laubböhlern als Zwischen- und Schlussanstrich
- Auch sehr gut zur Renovierung intakter Anstriche geeignet

#### Verarbeitung:

- Gebindeinhalt gut aufrühren!
- Verarbeitungstemperatur +15°C bis +25°C (Luft und Untergrund)
- Die Oberfläche muss sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein
- Alte, lose Anstriche entfernen
- Verwitterte Holzoberflächen bis auf das tragfähige Holz abschleifen
- Intakte Altanstriche anschleifen
- Holz im Außenbereich gegebenenfalls mit einem Holzschutzmittel\* grundieren
- \*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
- Bei inhaltsstoffreichen oder porigen Hölzern, wie z.B. Eiche, Meranti, usw. Voranstrich mit weißem Isoliergrund vornehmen
- Die Verarbeitung erfolgt mit einem Acrylpinsel oder einer Dispersionsrolle
- Die Holzfeuchtigkeit darf bei Nadelhölzern nicht mehr als 15 % und bei Laubböhlern nicht mehr als 12 % betragen



innen und außen



wasser-  
verdünnbar



elastisch



wetter-  
beständig



Pinsel



Dispersions-  
rolle

- 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen
- Trocknung: staubtrocken nach ca. 4 Std., griffest nach ca. 6-8 Std. und überstreichbar nach ca. 14 Std. (bei +20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit).
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeiten verzögern die Trocknung
- Verdünnung: falls erforderlich mit Wasser

#### Hinweise:

- Durch einen Probestrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen
- Bei der Verarbeitung ist auf gute Be- und Entlüftung zu achten, um eine einwandfreie Trocknung zu erreichen
- Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst angebracht werden, wenn der Anstrich gut durchgetrocknet ist
- Weitere Informationen können Sie unter [www.avenarius.de](http://www.avenarius.de) dem aktuellen Technischen Merkblatt entnehmen

#### Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

#### Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang unverdünntes Material

#### Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

#### Lagerung:

- **AvenaColor** Fenster- & Türenlack seidenglänzend ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert haltbar bis 05/2021

#### Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben

#### Deklaration gemäß VDL-RL 01:

- Produkttyp: Dispersionslack
- Polyacrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Glykol, Glykolester, Additive
- MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/

Methylisothiazolinon) (3:1)

■ Beratung für Isothiazolinon-allergiker unter der Rufnummer: 06221 4339409

#### Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT (Chlormethylisothiazolinon) und MIT (Methylisothiazolinon) (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1 schwach wassergefährdend
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 130 g/l VOC
- GISCODE: BSW30
- Art-Nr.: 822001



**Vor Gebrauch gut aufrühren!**



[www.avenarius.de](http://www.avenarius.de)

Hersteller/ Ursprungsland:

**AVENARIUS** GmbH

Tullastraße 16-18 · 69126 Heidelberg · Germany  
Tel. +49 (0)6221 4339409 · Fax +49 (0)6221 343118  
info@avenarius.de

4

