

Alsilite T - Aero

Silikatischer Mineral-Leichtputz mit Kratzputzstruktur



ANWENDUNGSGEBIETE

Silikatischer Mineral-Leichtputz nach DIN EN 998-1 in alsecco Fassadensystemen, sowie allen mineralischen Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

Nicht an mechanisch extrem stark beanspruchten Flächen einsetzen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem sichere und leichte Verarbeitung durch Leichtzuschlagstoffe
- Frei von Fungiziden und Algiziden
- Hervorragende Haftung auf allen mineralischen Untergründen
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Hohe Rissicherheit
- Wirtschaftlich, da geringer Materialverbrauch und schnelle Verarbeitung
- Witterungsbeständig
- Wasserabweisend nach DIN 18550-1, W2 nach DIN EN 998-1

TECHNISCHE DATEN

Angegebene Festwerte stellen Durchschnittswerte dar, die bedingt durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe, von Lieferung zu Lieferung geringfügig abweichen können.

Bindemittelbasis	Mineralische Bindemittel nach DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1 mit Silikatzusätzen
Festmörtelrohddichte	γ : ca. 1,4 g/cm ³
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	$s_d < 0,1$ m nach DIN EN ISO 7783 Klasse V ₁ (hoch) nach DIN EN 1062
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 20 nach DIN EN 998-1
Wasserdurchlässigkeit	w: ca. 0,2 kg/(m ² h ^{1/2}) nach DIN EN 1062 Klasse W ₂ nach DIN EN 1062
Wasseraufnahme	Klasse W ₂ nach DIN EN 998-1

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitende Arbeiten	Fensterbänke und Anbauteile abkleben. Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte, lasierte und eloxierte Flächen sorgfältig abdecken.
Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein. Alle Untergründe, insbesondere Unterputze, müssen gleichmäßig abgetrocknet sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen im Oberputz zu vermeiden. Vor Auftrag des Dekorputzes empfehlen wir zur besseren Verarbeitbarkeit eine Grundierung mit Haftgrund P.
Anmischung	1,0 mm 25 kg Material (ein Sack) in ca. 6,5 l Wasser 1,5 mm 25 kg Material (ein Sack) in ca. 6,5 l Wasser 2,0 mm 25 kg Material (ein Sack) in ca. 7,0 l Wasser 3,0 mm 25 kg Material (ein Sack) in ca. 7,5 l Wasser 4,0 mm 25 kg Material (ein Sack) in ca. 7,0 l Wasser 5,0 mm 25 kg Material (ein Sack) in ca. 7,0 l Wasser Anmischung mit Elektrorührwerk oder Zwangsmischer.
Verarbeitung	Mit Kunststofftraufel rund abreiben. Durch Auftrag von Alsicolor Carbon lässt sich das Risiko eines Befalls durch Mikroorganismen deutlich verringern. Bei Hellbezugswerten unter 20 muss der Putz nach Durchtrocknung mit einem geeigneten alsecco-Anstrichsystem, vorzugsweise Alsicolor Carbon oder Alsicolor Sc, in mindestens zwei Lagen beschichtet werden.
Verbrauch	1,0 mm ca. 1,8 kg/m ² 1,5 mm ca. 1,9 kg/m ² 2,0 mm ca. 2,3 kg/m ² 3,0 mm ca. 2,9 kg/m ² 4,0 mm ca. 3,8 kg/m ² 5,0 mm ca. 4,4 kg/m ² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +3 °C nicht unterschritten werden. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten. Frischen Putz vor Beregnung und zu rascher Austrocknung schützen.
Trocknungszeit	ca. 2 - 5 Tage Abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Auftragsmenge.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.
Maschinelle Verarbeitung	Bitte Sonderinformationen zur maschinellen Verarbeitung anfordern.

LAGERUNG

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mindestens 1 Jahr.

LIEFERFORM

Farbe	Wei und eingefrbt Auf Grund ihrer speziellen Eigenschaften sind bei eingefrhten mineralischen Putzen Abweichungen im Farbton und Fleckenbildung nicht immer zu vermeiden. Zur Sicherstellung einer gleichmigen und geplanten Farbgebung ist bei eingefrhten Produkten ein Anstrich, vorzugsweise mit Alsicolor Carbon bzw. Alsicolor Finish notwendig, bei weien empfehlenswert.
Verpackungseinheit	Papiersack 25 kg netto

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	<p>VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: Dieses Produkt enthlt max. 1 g/l.</p> <p>Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschden. Kann die Atemwege reizen. „Fr Kinder unzugnglich aufzubewahren.“ • „Whrend der Verarbeitung und Trocknung fr grndliche Belftung sorgen.“ • „Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden.“ • „Essen, Trinken und Rauchen whrend des Gebrauchs der Putze ist zu vermeiden.“ • „Bei Berhrung mit den Augen oder der Haut sofort grndlich mit Wasser absplen.“ • „Nicht in die Kanalisation, Gewsser oder Erdreich gelangen lassen.“ • „Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.“ • „Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste knnen eingetrocknet als Hausmll entsorgt werden.“ • „Tragen Sie eine Schutzbrille!“ • „Sollte Putz mit Ihren Augen in Berhrung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen.“ • „Schtzen Sie Ihre Hnde mit wasserdichten, robusten Handschuhen!“ • „Tragen Sie lange Hosen!“ • „Vermeiden Sie lngeren Hautkontakt mit dem Putz. Betroffene Hautteile sind sofort grndlich mit Wasser zu subern.“ • „Je lnger frischer Putz auf Ihrer Haut verbleibt, umso grer ist die Gefahr von ernsten Hautschden.“ • „Kinder von frischem Putz fernhalten!“ • „Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers whrend der Verarbeitungsphase ist unbedingt Folge zu leisten.“</p> <p>Enthlt: Zement, Portland-, Chemikalien, Calciumdihydroxid. Wrige Zementaufschlmungen wirken alkalisch.</p> <p>Entsorgung: Kann nach Verfestigung unter Beachtung der rtlichen behrdlichen Vorschriften abgelagert werden.</p> <p>Kein Gefahrgut</p>
Transport	ZP1 zementhaltige Produkte, chromatarm
Giscode	

alsecco GmbH
Kupferstrae 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjhrigen Erfahrungen und Prfungen. Sie gelten in Ergnzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit fr die grundstzliche Gltigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die auerhalb unseres Einflubereiches liegen, nicht bernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedrfen der Schriftform. Wir behalten uns nderungen aus technischen oder baurechtlichen Grnden vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gltigen Produktdatenblttern.