

# ASCOT

*Hochwertiges, vollnarbiges Semi-Anilinleder mit natürlichem Narben  
und samtig weichem Griff*



## Technische Daten

Einsatzbereich	Möbel, Objekt, Schuhe, Lederwaren aller Art
Rohware	Süddeutsche und österreichische Rinderhäute
Gerbung / Herstellung	Mineralgerbung
Färbung	Im Fass durchgefärbt mit hochwertigen Farbstoffen
Zurichtung	Wasserbasierende PU-Appretur
Lederart	Semianilin
Farben im Lagerprogramm	111 (gemäß Farbkarte - Stand November 2015)
Lieferung	Ab 1 Haut aus dem Lagerprogramm
Sonderfarben	Ab einer Menge von 50 Häuten
Lieferbedingung	Ab Werk Großbottwar
Stärke	1,0 - 1,2 mm
Durchschnittsmaß	5,6 m <sup>2</sup>
Sortiment	SPSO
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-B02    ≥ 5
Weiterreißfestigkeit	DIN EN ISO 3377-1    ≥ 20 N/mm
Dauerfaltverhalten	DIN EN ISO 5402-1    20.000 Knickungen
Reibechtheit	DIN EN ISO 11640
	trocken                    500 Zyklen                    ≥ 4
	nass                        80 Zyklen                     ≥ 3 - 4
	Schweiß                    50 Zyklen                     ≥ 3 - 4
pH-Wert	DIN EN ISO 4045    > 3,5
Haftung der Zurichtung	DIN EN ISO 11644 / IUF 470    ≥ 2 N/10mm
Brandverhalten	Der Artikel erfüllt diverse Brandschutznormen. Diese senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Pflege	Monatlich mit einem sauberen, nebelfeuchten Baumwolltuch abwischen. Hierfür demineralisiertes Wasser nutzen. Evtl. sparsamer Einsatz von geeignetem KERALUX®-Pflegemittel.
Hinweise	Unsere Leder entsprechen bezüglich PCP-Gehalt und AZO-Farbstoffen den derzeit gültigen Bestimmungen der Chemikalienverbotsverordnung Abschnitt 15 bzw. der Bedarfsgegenständeverordnung der Bundesrepublik Deutschland.  Außerdem bestätigen wir, dass in unseren Ledern Chrom VI nicht nachweisbar ist.  Der Grenzwert von 5 mg PCP/kg Leder wird nicht überschritten.