



Productblad - Universele egaline

Co-pro Universeel Egalisatiemiddel (U2)

Supersnel drogend en stofarm egaliseermiddel met een hoge drukvastheid voor laagdiktes van 0,5 tot 20 mm.

Toepassing

Voor het maken van egale ondergronden voor verlijmingswerkzaamheden.

Geschikt voor gebruik op:

- Anhydriet en zandcement dekvloeren
- Betonvloeren
- Spaanplaat en OSB platen (min. 3 mm laagdikte)
- Tegel- en terrazzovloeren
- Gipsvezelplaten
- Ondergronden met oude egalisatie- en/of lijmresten

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, drukvast en vrij van oplosmiddelen zijn. Eventueel cementsluis verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren met grove korrel schuurpapier. Voor egalisatie de ondergrond voorstrijken met Co-pro Universele Primer. Wanneer de cementgebonden dekvloer niet voldoende droog is dient er gewacht te worden tot de dekvloer volledig droog is of dient er een vochtscherm te worden aangebracht. Wanneer de anhydrietgebonden dekvloer niet voldoende droog is, dient er gewacht te worden tot de dekvloer volledig droog is.

Productvoordelen

- Extra snel, al na ca. 90 minuten belegbaar
- Stofarm
- Voor anhydriet en zandcement gebonden dekvloeren
- Egaliseren van 0.5 tot 20 mm in één arbeidsgang
- Uitstekend vloeigedrag
- Zeer emissiearm
- Drukvastheid C40 / buigsterkte F1

Verwerking

Giet 5,5-6 liter schoon water in een schone mengemmer. Voeg 25 kg Co-pro Universeel Egalisatiemiddel (U2) toe en meng twee minuten met een geschikte elektrische mengmachine totdat het mengsel klontvrij is. Giet het mengsel op de vloer en verdeel het met een vlakspan of rakel tot de gewenste dikte. Bij laagdiktes van 10 mm tot 20 mm kan er 30% gevuurdroog kwartszand (0-2 mm) worden toegevoegd aan het mengsel.



Artikelnummer
4894961811



Scan de QR-code
voor meer info.



Technische informatie

Verpakking	Zak van 25 kg
Houdbaarheid	In een gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Waterhoeveelheid	5,5-6,0 liter per zak van 25 kg
Kleur	Grijs
Verbruik	Ca 1.5 kg/m² per mm
Verwerkingstijd bij 20°C	Ca. 20 minuten
Beloopbaar	Na ca. 90 minuten
Belegbaar	Na ca. 90 minuten (excl. parket)
Temperatuurbestendigheid	Na uitharding: tot max. +50 °c, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming Voor transport: -20 °c tot +50 °c Voor opslag: 0 °c tot +50 °c
Zwenkwielbestendigheid	Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte

Belegbaar

Laagdikte	Belegbaar na
Vloerbedekking	Ca. 90 minuten
Parket	Ca. 12 uur

Verbruik

Laagdikte	Verbruik	Verpakking zak 25 kg volstaat voor
Per 1 mm	Ca. 1,5 kg/m²	Ca. 16.6 m²
2 mm	Ca. 3,0 kg/m²	Ca. 8.3 m²
5 mm	Ca. 7,5 kg/m²	Ca. 3.3 m²
10 mm	Ca. 15,0 kg/m²	Ca. 1,7 m²

*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden van 23 °C en 50 % RV. Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

Belangrijk

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. Hanteer de benodigde droogtijden en wees ervan bewust dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Niet te gebruiken als dekvloer of eindvloer.
- Aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en de resterende inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken.
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.
- Tijdens het droogproces dient direct zonlicht en tocht te worden vermeden, om een sinaasappelhuid (ook bekend als olifantenhuid) of scheurvorming te voorkomen.
- Vloerverwarming dient minimaal 24 uur voor egalisatie uit te staan.
- Draag tijdens het mixen een daarvoor geschikt stofmasker.
- Bij dikkere lagen kan 24 uur na egaliseren het drogen versneld worden met een condensdroger.

Productveiligheid

Tijdens en na de verwerking en het drogen zorgen voor goede ventilatie. Eten, drinken en roken dienen tijdens de verwerking van het product te worden vermeden. Bij de verwerking veiligheidsbril, waterdichte, stevige handschoenen en lange broek dragen. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk grondig afspoelen met water. Bij oogcontact bovendien arts raadplegen. Hoe langer vers materiaal op uw huid blijft zitten, hoe groter de kans op ernstig huidletsel. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te dragen. Kinderen uit de buurt van vers materiaal houden. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen. Aangebroken verpakkingen moeten onmiddellijk luchtdicht worden afgesloten. Uitsluitend volledig lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Materiaalresten kunnen ingedroogd als huishoudelijk afval verwijderd worden. Nietuitgeharde productresten moeten als klein chemisch afval worden ingeleverd. Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad, deze is te vinden op www.cotap.nl. Buiten het bereik van kinderen houden. Informatie voor mensen met een allergie onder telefoon nr. +31 (0)38 385 1500.

Bestanddelen: speciale cementsoorten, minerale toeslagen, polyvinylacetaat-copolymeren. zeer krachtige vloeibaarmakers, additieven

Afvalverwerking

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.

