



Productblad - Voorstrijkmiddel

Co-pro Primer Universeel kleurloos

Vorstrijkmiddel voor zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Toepassing

De Co-pro Primer Universeel kleurloos is een geconcentreerd dispersie voorstrijkmiddel voor het voorbehandelen van zuigende en niet zuigende droge ondergronden die geëgaliseerd moeten worden of waar lijmwerkzaamheden op verricht moeten worden. De primer is tot 1:4 verdunbaar. Voor toepassing binnen, niet gebruiken als vochtscherm. Niet gebruiken op ondergronden met wateroplosbare lijmresten, sulfiet looglijm en zachte bitumenlijm.

Geschikt voor gebruik op:

- Anhydriet en zandcement dekvloeren
- Betonvloeren
- Bestaande egaliseerlagen
- Droogbouw gipsplaten
- Tegel- en terazzovloeren
- Houten vloerdelen en spaanplaat

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoud instructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen zijn. Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde ondergronden, zoals tegels, natuursteen, terazzo of gevlinderd beton, schuren. Houten vloeren, zoals platen of planken, schuren en schroeven goed vastzetten. Wanneer de cementgebonden dekvloer niet voldoende droog is, dient er gewacht te worden tot de dekvloer volledig droog is of dient er Co-pro 2K epoxyprimer express als vochtscherm te worden aangebracht. Dit is mogelijk tot een vochtgehalte van CM 7%. Lees voor meer informatie het productblad van de Co-pro 2K Epoxy Primer Express. Wanneer de anhydrietgebonden dekvloer niet voldoende droog is, dient er gewacht te worden tot de dekvloer volledig droog is.

Productvoordelen

- Korte droogtijd
- Zeer zuinig in verbruik
- Te verdunnen tot 1:4
- Droogt transparant op

Verwerking

Co-pro Universeel Primer Kleurloos goed schudden voor gebruik. Afhankelijk van de ondergrond en toepassing (zie technische eigenschappen) in de juiste verhouding verdunnen met water en aanbrengen met een vachtroller. Indien nodig, een tweede laag aanbrengen nadat de eerste is opgedroogd. Voorkom plasvorming, dit verlengt de droogtijd.



Artikelnummer
4891971611



8 717003 426530 >

Scan de QR-code
voor meer info.



Technische informatie

Verpakking	Jerrycan, 10 kg
Kleur	In een gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Verbruik	• Zuigende ondergronden zoals zand cementgebonden dekvloeren: 150-225 g/m², 1:4 verdund; • Betonvloeren: 300 g/m², 1:1 verdund; • Niet-zuigende ondergronden zoals keramische tegels: 50-100 g/m², 1:1 verdund; • Vochtscherm Co-pro 2k Epoxy Primer Express: 50-100 g/m², onverdund.
Droogtijd	Voor egalisatie: Ca. 30 min bij cementgebonden ondergronden Ca. 30 min bij niet-zuigende ondergronden Ca. 120 min bij anhydrietgebonden ondergronden, houten vloeren droogbouwplaten en magnesiadekvloeren Voor verlijming: Ca. 2 uur bij oplosmiddel houdende en dispersielijmen Ca. 12 uur bij PUR-lijmen op zuigende ondergronden
Temperatuurbestendigheid	Tot +50°C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming Voor transport: +5°C tot +50°C Voor opslag: +10°C tot +30°C

Verbruik

Dekvloer	Verdunnen met koud kraanwater	Verbruik (inclusief verdunning)	Verpakking jerrycan 10 kg volstaat voor
Zandcement dekvloeren, anhydriet (gips) dekvloeren, egaliseerlagen, droogbouw platen	1:4	Ca. 150-225 g/m²	220-325 m²
Betonvloeren	1:1	Ca. 300 g/m²	67 m²
Steen en keramische vloeren, monoliet (gevlinderde) betonvloer en houten vloeren	1:1	Ca. 50-100 g/m²	200-400 m² 100-200 m²
Als tweede laag over vochtscherm Co-pro 2k epoxy primer express	Onverdund	Ca. 50-100 g/m²	100-200 m²

*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden van 23°C en 50% RV. Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

Belangrijk

Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken. Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen. Voor het verdunnen van het product alleen helder en koud water gebruiken. Niet gebruiken onder elastische parketlijmen. Geopende verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spetters van het product direct verwijderen met een vochtige doek.

Productveiligheid

Bevat biocide (conserveermiddel in blik), mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1), bronopol. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. Buiten bereik van kinderen bewaren. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet in de riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen. Alleen lege verpakkingen recyclen. Materiaalresten kunnen na droging als huisvuil worden afgevoerd. Informatie voor mensen met een allergie onder telefoon nr. +31 (0)38 385 1500.

Ingrediënten: acrylaatcopolymeer-dispersie, bevochtigingsmiddel, antischuimmiddel, conserveringsmiddelen.

Afvalverwerking

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Materiaalresten kunnen na droging als huisvuil worden afgevoerd.

