



Productblad - Reparatiemortel

Co-pro Universele Reparatiemortel (R)

Reparatiemortel op basis van cement voor laagdiktes tot 100 mm.

Toepassing

Geschikt voor het repareren van betonvloeren en anhydriet en zandcement dekvloeren. Voor het vullen van gaten en deuken en het uitvlakken en bijwerken van trappen en bordessen. De mengseldikte is afhankelijk van de werkzaamheden aan te passen. Gebruik het product niet voor het egaliseren van grote oppervlakten of als eindvloer.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudsinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, drukvast en vrij van oplosmiddelen zijn. Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakten, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren met grove korrel schuurpapier. Voor verwerking van de reparatie mortel de ondergrond voorstrijken met Co-pro Universele Primer. Wanneer de cementgebonden dekvloer niet voldoende droog is dient er eerst een vochtscherm te worden aangebracht. Wanneer de cementgebonden dekvloer niet voldoende droog is dient er gewacht te worden tot de dekvloer volledig droog is of dient er een vochtscherm te worden aangebracht. Nadat de reparatie met reparatiemortel is uitgevoerd en deze ook droog is, dient de vloer voorafgaand aan het egaliseren van de juiste primer te worden voorzien.

Productvoordelen

- Zeer snelle droging
- Zeer goed verwerkbaar
- Spanningsarm
- Voor zowel anhydriet als cement dekvloeren
- Hoge eindsterkte

Verwerking


Giet de gewenste hoeveelheid schoon water in een schone mengemmer. Voeg de gewenste hoeveelheid Co-pro Universele Reparatiemortel (R) toe en meng twee minuten met een geschikte elektrische mengmachine totdat het mengsel klontvrij is.

Reparatiewerkzaamheden

Gemengd met ca. 220 ml water per kg poeder vormt zich een stevig mengsel voor het vullen van gaten en het repareren van trappen, bordessen, beton- en dekvloeren. Na ca. 15 minuten kunnen de kanten gesneden worden. Na ca. 30 minuten kan er geëgaliseerd worden met daarvoor een geschikt egaliseermiddel.

Egalisatiewerkzaamheden

Gemengd met ca. 250 ml water per kg poeder vormt zich een smeugig mengsel voor vul- en stucwerkzaamheden.



Artikelnummer
4892951711



8 717003 325765 >

Scan de QR-code
voor meer info.



Technische informatie

Verpakking	Zak van 25 kg
Houdbaarheid	In een gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Waterhoeveelheid	5,5 liter per zak van 25 kg voor een stevig mengsel. 6,0-6,5 liter per zak van 25 kg voor een smeug mengsel
Kleur	Grijs
Verbruik	Ca 1.5 kg/m² per mm
Verwerkingstijd	5 – 15 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid water
Beloopbaar	Na ca. 30 – 60 minuten
Belegbaar	Na ca. 60 minuten (tot 30 mm)
Temperatuurbestendigheid	Na uitharding: tot max. +50 °c, geschikt voor vloeren met vloerverwarming Voor transport: -20 °c tot +50 °c. Voor opslag: 0 °c tot +50 °c
Zwenkwielbestendigheid	Bestendig tegen stoelen met zwenkwielen volgens DIN EN 12529

*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden van 23 °C en 50 % RV. Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

Belangrijk

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. Hanteer de benodigde droogtijden en wees ervan bewust dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Niet te gebruiken als dekvloer of eindvloer.
- Aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en de resterende inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken.
- Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.
- Tijdens het droogproces dient direct zonlicht en tocht te worden vermeden, om een sinaasappelhuid (ook bekend als olifantenhuid) of scheurvorming te voorkomen.
- Vloerverwarming dient minimaal 24 uur voor egalisatie uit te staan.
- Draag tijdens het mixen een daarvoor geschikt stofmasker.
- Bij dikkere lagen kan 24 uur na egaliseren het drogen versneld worden met een condensdroger.

Productveiligheid

Tijdens en na de verwerking en het drogen zorgen voor goede ventilatie. Eten, drinken en roken dienen tijdens de verwerking van het product te worden vermeden. Bij de verwerking veiligheidsbril, waterdichte, stevige handschoenen en lange broek dragen. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk grondig afspoelen met water. Bij oogcontact bovendien arts raadplegen. Hoe langer vers materiaal op uw huid blijft zitten, hoe groter de kans op ernstig huidletsel. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te dragen. Kinderen uit de buurt van vers materiaal houden. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen. Aangebroken verpakkingen moeten onmiddellijk luchtdicht worden afgesloten. Uitsluitend volledig lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Materiaalresten kunnen ingedroogd als huishoudelijk afval verwijderd worden. Nietuitgeharde productresten moeten als klein chemisch afval worden ingeleverd. Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad, deze is te vinden op www.cotap.nl. Buiten het bereik van kinderen houden. Informatie voor mensen met een allergie onder telefoon nr. +31 (0)38 385 1500.

Bestanddelen: speciale cementen, minerale aggregaten, polyvinylacetaatcopolymeren, additieven.

Afvalverwerking

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet uitgeharde productresten als chemisch afval

Belegbaar

Laagdikte	Belegbaar na
Tot 30 mm	Ca. 60 min

Verbruik

Laagdikte	Verbruik	Verpakking zak 25 kg volstaat voor
Per 1 mm	Ca. 1,5 kg/m²	Ca. 16.6 m²
2 mm	Ca. 3,0 kg/m²	Ca. 8.3 m²
5 mm	Ca. 7,5 kg/m²	Ca. 3.3 m²
10 mm	Ca. 15,0 kg/m²	Ca. 1,7 m²

