

KREATIV LACK

für innen und außen
schnelltrocknend
wetterbeständig
2in1 Grundierung und Lackierung



Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt. Bifunktional durch Hybrid-Technologie. Sehr guter Verlauf, strapazierfähig, elastisch und farbintensiv.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: wetterbeständig

Verträglichkeit:

Alle Farbtöne dieser Produktreihe sind in jedem Verhältnis untereinander mischbar. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Nach entsprechender Vorbehandlung geeignet für maßhaltige Holzbauteile, Metalle, Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, sowie fett-, rostfrei und tragfähig sein. Lose Anstriche entfernen, intakte Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei der Verarbeitung von mehreren Gebinden auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

In den meisten Fällen ist dieses Produkt ohne Grundierung einsetzbar.

AUSNAHMEN:

auf Holz:

- Bei Hölzern mit wasserlöslichen, färbenden Inhaltsstoffen immer Holz-Isoliergrund einsetzen, Aststellen 2 x beschichten. Rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln.
- Zwischen- und Schlussanstrich mit diesem Produkt unverdünnt

auf Eisenmetalle:

- im Außenbereich mit Rostschutzprimer 2in1 grundieren
- Zwischen- und Schlussanstrich mit diesem Produkt unverdünnt

auf Zink/Aluminium:

- die Patina entfernen und mit Allgrund 3in1 grundieren
- Zwischen- und Schlussanstrich mit diesem Produkt unverdünnt

auf Hart-PVC:

- anschleifen (Staubmaske tragen) und mit Allgrund 3in1 grundieren
- Zwischen- und Schlussanstrich mit diesem Produkt unverdünnt

Ergiebigkeit: ca. 12 m²/ltr. bei zwei Anstrichen, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: verarbeitungsfertig eingestellt, falls nötig Wasser

Werkzeug: Kunststoffborstenpinsel, feinporige Schaumstoffwalze

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

griffest: nach ca. 2 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden
durchgetrocknet: nach ca. 4 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Hybridtechnologie aus Reinacrylatdispersion und einer speziellen Alkydharzemulsion ohne Cobaltsalze, anorganische/organische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Enthält ein Biozidprodukt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.

WGK: 2

GISBAU-Code: BSW20

Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Ergänzende Gefahrenmerkmale:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.: 04124-606-188. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/ P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen ist während des Gebrauchs der Farbe zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.