



Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikation

Palm News

	Grammatur	Spezifisches Volumen	Weissgrad	Reißlänge längs	Opazität	Rauheit (OS/US) Bendtsen
Einheit	[g/m ²]	[cm ³ /g]	[%]	[m]	[%]	[ml/min]
Norm	ISO 536	ISO 534	ISO 2470	ISO 1924	ISO 2471	ISO 8791-2
	40,0	1,3 - 1,5	58	5.500	93,0	100 - 200
	42,5	1,3 - 1,5	58	5.500	93,5	100 - 200
	45,0	1,3 - 1,5	58	5.500	94,0	100 - 200
	48,8	1,3 - 1,5	58	5.500	95,0	100 - 200
	52,0	1,3 - 1,5	58	5.500	96,0	100 - 200

Farbort: Norm
 ISO 5631 L* (C/2°) 83,1
 a* (C/2°) -0,5 - 0,0
 b* (C/2°) 3,5 - 4,5

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Toleranz: Die Toleranzen liegen im branchenüblichen Bereich.

Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, FSC®, PEFC, Blauer Engel
 Papier aus Eltmann hat zusätzlich das EU Ecolabel.

Hinweise Druckvorstufe: ICC Paper Profile: PSO_SNP_Paper_eci.icc
 Charakterisierungsdaten: FOGRA42L.txt

Gültig ab 01.07.2018