

Spezifikation



Sorte **Natronmischpapier 60 g/m²**
egl. enggerippt

Flächenmasse	g/qm	58 - 62	DIN EN ISO 536:1996
Bruchkraft längs	N/15mm	> 48	DIN EN ISO 1924-2:2009
Bruchkraft quer	N/15mm	> 16	DIN EN ISO 1924-2:2009
Q/L Verhältniss	%	> 35	
Reißlänge längs	mtr.	> 5.400	DIN EN ISO 1924-2:2009
Reißlänge quer	mtr.	> 1.800	DIN EN ISO 1924-2:2009
Reißlänge mittel	mtr.	> 3.600	DIN EN ISO 1924-2:2009
Berstdruck absol.	kPa	> 110	DIN EN ISO 2758:2003
Berstdruck rel.	kg/qcm	> 1,8	DIN EN ISO 2758:2003

Freigabe erstellt von Dieter Schürmann/ Quality Manager

Da sich der endgültige Einsatzzweck dieses Papieres zumeist unserer direkten Kenntnis entzieht, setzen wir voraus, dass der Kunde sich gewissenhaft von der Eignung für den gewünschten Verwendungszweck überzeugt. Falls nicht gesondert vereinbart, behalten wir uns vor, unsere Rohstoffe von mehreren Quellen zu beziehen, wobei die oben genannten Toleranzen selbstverständlich eingehalten werden.

Die oben genannten Werte werden durch unsere Qualitätskontrolle regelmäßig überprüft. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und sie haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Gültigkeit dieser Spezifikation - bis zu einem Jahr ab Ausgangsdatum.

Ausgabedatum Dienstag, 22. Oktober 2013