

Technisches Merkblatt

Premium Buntlack

Seidenmatt und Glänzend

Lack und Grundierung in einem. Innen / außen



I. Produktbeschreibung

Verwendungszweck: Profi Premium Buntlack hochwertiger Anstrich - Lack und Grundierung

in einem. Für z. B. Fenster, Fensterläden, Türen, Möbel, Garagentore,

Fallrohre und Zäune

Eigenschaften: Profi Premium Buntlack hat eine hervorragende Deckkraft , sehr guten

Verlauf, hohe Glanz- und Wetterbeständigkeit, Stoß- und schlagfest,

schnelle Trocknung, wasserverdünnbar, geruchsarm,

Umweltschonend - weil schadstoffarm und leicht zu verarbeiten

Glanzgrad: Seidenmatt und Glänzend

Farbtöne: Reinweiß, Cremeweiß, Enzianblau, Feuerrot, Gelb, Laubgrün,

Lichtgrau, Moosgrün, Nussbraun, Schokobraun, Silbergrau, Rapsgelb,

Anthrazit und Tiefschwarz

Ergiebigkeit: ca. 100 ml/m², je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes

Inhaltsstoffe Seidenmatt:

Polyacrylatharz, Polyurethan-/Polyacrylatharz, Titandioxid,

Buntpigmente, Silikate, Wasser, Glykole, Glykolether, Esteralkohol,

Additive, Konservierungsmittel.

Glänzend:

Polyacrylatharz, Polyurethan-/Polyacrylatharz, Buntpigmente,

Titandioxid, Wasser, Glykole, Glykolether, Esteralkohol, Additive,

Konservierungsmittel.

Verarbeitungstemperatur Luft- und Objekttemperatur nicht unter +5°C

Lagerung: Kühl, aber nicht unter + 5° C, und trocken.

Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.

Entsorgung: Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige

Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als

Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Verpackungsgrößen: 750 ml und 125 ml

Buntlack

II. Verarbeitung und Anwendungstechnik

Verträglichkeit: Alle Farbtöne eines Glanzgrades sind in jedem Verhältnis

untereinander mischbar. Nicht mit anderen Produkten mischen



Technisches Merkblatt

Wasser Verdünnungsmittel:

Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 48 Trockenzeit:

Stunden, bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit

verzögern.

Überarbeitung Nach ca. 12 Stunden bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte

Reinigen der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Anstrichaufbau III.

Holz, Metall (auch Zink), Mauerwerk, Putz, Beton, Hart-PVC, 1. Untergründe:

Tragfähige Altanstriche

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, rost- und fettfrei 2. Vorbereitung:

sein. Kleine Risse und Unebenheiten auf Holz mit Profi Holzspachtel ausgleichen. Tragfähige Altanstriche und Kunststoffe sorgfältig anschleifen und säubern. In den meisten Fällen ist Profi Premium Buntlack ohne Grundierung einsetzbar. Bei folgenden Untergründen empfehlen wir eine entsprechende Grundierung zu verwenden: Zink, verzinkte Untergründe, unbehandeltes Metall und Hart-PVC nach fachgerechter Vorbehandlung mit Profi Acryl Allzweckgrund beschichten. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit Profi Holzgrundierung vorbehandeln. Um das Durchschlagen von verfärbenden Holzinhaltsstoffen bei rohem Holz zu vermeiden, empfehlen wir einen Voranstrich mit Profi Acryl Holz-

Isoliergrund.

3. Verarbeitung Nach fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes empfehlen wir

einen Voranstrich mit Profi Premium Buntlack. Nach Trocknung diesen leicht anschleifen und säubern. Anschließend ein Deckanstrich auftragen. Auf kontrastreichen oder dunklen Untergründen ist evtl. ein Zwischenanstrich notwendig. Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Zusammenhängende Flächen naß in naß in einem Arbeitsgang gleichmäßig beschichten. Tipp: Verwenden

Sie geeignetes Werkzeug speziell für Acryllacke.

Diese Technische Information ist auf der Basis des neuesten Stand der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.



Technisches Merkblatt

IV. Sicherheit (Stand bei Drucklegung)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden.

Seidenmatt:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Glänzend:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen: Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

GISCODE für Beschichtungsstoffe

BSW30 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, lösemittelhaltig

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 130 g/l VOC.





www.blauer-engel.de/uz12a