

## Fenster und Türenlack

Seidenmatt



PU-Acryllack. Hochwertiger Anstrich  
Lack und Grundierung in einem  
Innen / außen

### I. Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Profi Fenster und Türenlack ist ein hochwertiger Anstrich - Lack und Grundierung in einem. Für z. B. Fenster, Fensterläden, Türen, maßhaltige Holzbauteile
<b>Eigenschaften:</b>	Profi Fenster und Türenlack hat eine hervorragende Deckkraft, sehr guten Verlauf, hohe Vergilbungsbeständigkeit, hohe Glanz- und Wetterbeständigkeit, Stoß- und schlagfest, schnelle Trocknung, wasserverdünnbar, geruchsarm, Umweltschonend - weil schadstoffarm und leicht zu verarbeiten
<b>Glanzgrad:</b>	Seidenmatt
<b>Farbtöne:</b>	weiß
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> , je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes
<b>Inhaltsstoffe</b>	Polyacrylatharz, Polyurethan-/Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Wasser, Glykole, Glykolether, Esteralkohol, Additive, Konservierungsmittel
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Luft- und Objekttemperatur nicht unter +5°C
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber nicht unter + 5° C, und trocken. Anbruchgebinde gut verschlossen und kindersicher aufbewahren.
<b>Entsorgung:</b>	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel Nr. EWC 080112.
<b>Verpackungsgrößen:</b>	750 ml und 375 ml

## Fenster und Türenlack

### II. Verarbeitung und Anwendungstechnik

<b>Verträglichkeit:</b>	Nicht mit anderen Produkten mischen
<b>Verdünnungsmittel:</b>	Wasser
<b>Trockenzeit:</b>	Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 48 Stunden, bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.
<b>Überarbeitung</b>	Nach ca. 12 Stunden bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchte
<b>Reinigen der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

### III. Anstrichaufbau

<b>1. Untergründe:</b>	Holz, Metall, Beton, Hart-PVC, tragfähige Altanstriche
<b>2. Vorbereitung:</b>	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest, rost- und fettfrei sein. Kleine Risse und Unebenheiten auf Holz mit Profi Holzspachtel ausgleichen. Tragfähige Altanstriche und Kunststoffe sorgfältig anschleifen und säubern. In den meisten Fällen ist Profi Fenster und Türenlack ohne Grundierung einsetzbar. Bei folgenden Untergründen empfehlen wir eine entsprechende Grundierung zu verwenden: Zink, verzinkte Untergründe, unbehandeltes Metall und Hart-PVC nach fachgerechter Vorbehandlung mit Profi Allzweckgrund beschichten. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit Profi Holzgrundierung vorbehandeln. Um das Durchschlagen von verfärbenden Holzinhaltsstoffen bei rohem Holz zu vermeiden, empfehlen wir einen Voranstrich mit Profi Farben Holz-Isoliergrund.
<b>3. Verarbeitung</b>	Nach fachgerechter Vorbehandlung des Untergrundes empfehlen wir einen Voranstrich mit Profi Acryl Fenster und Türenlack. Nach Trocknung diesen leicht anschleifen und säubern. Anschließend den Deckanstrich auftragen. Auf kontrastreichen oder dunklen Untergründen ist evtl. ein Zwischenanstrich notwendig. Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Zusammenhängende Flächen nass in nass in einem Arbeitsgang gleichmäßig beschichten. Tipp: Verwenden Sie geeignetes Werkzeug speziell für Acryllacke.

Diese Technische Information ist auf der Basis des neuesten Stand der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

## IV. Sicherheit (Stand bei Drucklegung)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden.

Allergiker-Hotline und Technisches Merkblatt:  
+49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

**GISCODE für Beschichtungsstoffe** BSW30 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, lösemittelhaltig

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes** (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 110 g/l VOC.



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)