

## KLARLACK 2IN1

für innen und außen  
wasserverdünnbar  
geruchsarm  
schnelltrocknend  
block, stoß- und schlagfest



**Vor Gebrauch Etikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

### Produktvorteile:

Wasserverdünnbare, schichtbildende Dispersions-Lackfarbe. Geruchsarm, da schadstoff- und lösungsmittelarm. Glasklar auftrocknender, dauerelastischer Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt. Mit hervorragender Licht- und Wetterbeständigkeit, sowie gutem Verlauf. Entspricht DIN EN 71.3 geeignet für Kinderspielzeug, da speichel- und schweißecht. Bifunktional durch Hybrid-Technologie.

**Lichtbeständigkeit:** sehr gut

### Wetterbeständigkeit:

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363

**Farbtöne/Glanzgrade:** transparent/matt und glänzend

### Anwendungsbereiche:

Schichtbildende Dekorationslackierung. Nach entsprechender Vorbehandlung besonders geeignet für maßhaltige Holzbauteile wie Verkleidungen, Ausbauplatten, Möbel, Türen usw.

### Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstriche und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Intakte Altanstriche sind gut anzuschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut aufrühren. In den meisten Fällen ist das Produkt ohne Grundierung einsetzbar.

### Ausnahmen: auf Holz

- rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln.
- 1 Zwischenanstrich mit diesem Produkt ca. 20 % verdünnt und 1 – 2 Deckanstriche unverdünnt
- für Renovierung auf Altanstrichen genügen 1 – 2 Anstriche

### Ergiebigkeit:

ca. 12 m<sup>2</sup>/litr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** Wasser

**Werkzeug:** Acrylpinsel, kurzflorige Nylonrolle

### Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

### Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

griffest: nach ca. 2 Stunden

überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden

durchgetrocknet: nach ca. 4 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

### Inhaltsstoffe:

Hybridtechnologie aus Reinacrylatdispersion und einer speziellen Alkydharzemulsion ohne Cobaltsalze, Glykole, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.

Enthält das Biozidprodukt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Produkt enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält maximal 80 g/l VOC.

**WGK:** 2

**GISBAU-Code:** BSW 20

### Allgemeine Hinweise

Beratung für Allergiker auf Isothiazolinon-Allergiker Tel.-Nr.: 04124-606-188. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.