

eterna Vinyl-Design-Belag Klebstoff für Planken und Fliesen®



Multi Klebstoff

Anwendungsbereich:

eterna Vinyl-Design-Belag Klebstoff für Planken und Fliesen ist ein multifunktionaler Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, PVC-Design-Beläge in Planken und Fliesen, CV-Beläge, Linoleum, Gummibeläge mit glatter Oberseite (DIN 16850), Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenaustrüstungen sowie Kokos- und Sisalbeläge. Für Teppichbeläge mit hoher Eigenspannung, wie z. B. störrische Nadelvliesbeläge, empfehlen wir speziell hierfür geeignete Klebstoff zu verwenden.

- Besondere Vorteile:**
- klebstark
 - sehr emissionsarm
 - lösemittelfrei
 - rationell einsetzbar
 - besonders streichfähig
 - hohe Anfangsklebkraft

Technische Angaben:

Basis:	Kunstharz-Dispersion
Farbe:	Beige-weiß
Viskosität:	Streichfähig
Spez.-Gewicht:	1,3 g/cm ³
Verarbeitungsbedingungen:	Am besten zwischen + 18° C und + 23° C; Untergrundtemperatur mind. 15° C; Lufttemperatur mind. + 18 ° C. Nicht über 75% relative Luftfeuchte

Empfohlene Spachtelzahnung:



TKB-Zahnform A2 – Verbrauch: ca. 320 g/m²



TKB-Zahnform B1 – Verbrauch: ca. 380 g/m²



TKB-Zahnform B2 – Verbrauch: ca. 650 g/m²

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.

Belastbar:	Ab 24 Stunden
Eignung bei Stuhlrollenbelastung (Rollen nach EN 12529):	Ja
Eignung auf Fußbodenheizung:	Ja - Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
GEV-Emissioncode:	EC 1 – sehr emissionsarm
GISCODE:	D1 – lösemittelfrei gemäß TRGS 610
GEV-EMICODE:	EC 1 PLUS <i>sehr emissionsarm</i>
GefStoffV:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für nicht ausgehärteten Klebstoff: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 (Deutschland) bzw. der jeweils gültigen Normen, eben, dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Hierfür geeignete Grundierungen und Spachtelmassen einsetzen. Gußasphaltestriche und andere nicht saugfähige Untergründe grundsätzlich in mindestens 2 mm Schichtdicke überspachteln.

Verarbeitung:

eterna Vinyl-Design-Belag Klebstoff für Planken und Fliesen wird mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Bodenbelag muss ggf. eine Abluftzeit vorgeschaltet werden. Den Bodenbelag in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anreiben. Nach 30-40 Minuten den Bodenbelag nochmals nachreiben.

Thermisches Verschließen der Fugen frühestens nach 24 Stunden vornehmen. Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller, insbesondere auch in Bezug auf das Klimatisieren der Beläge.

Liefergebände: 14 kg Eimer | 33 Stück pro Palette