



Farbturm Wohnraumweiss

Innendispersion für Neu- und
Renovierungsanstriche
im Innenbereich



Produktbeschreibung

Beschreibung	Innendispersion für waschfeste Wand- und Deckenanstriche
Verwendungszweck	Für waschfeste Wand- und Deckenanstriche
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Weiß■ Matt■ Scheuerbeständig■ Wasserverdünnbar
Verpackung/Gebindegrößen	10 Liter
Farbtöne	Weiß
Glanzgrad	Matt
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">■ Naßabrieb: Klasse 3■ Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7m²

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Raufaser- und Strukturputzen■ Mauerwerk, Verputz und Beton■ Grundierte Gipskartonplatten■ Deckenplatten■ Glasfaserwandbelägen■ Alten Dispersionsfarben und Kunstharzputzen
Untergrundvorbereitung	<p>Farbturm Wohnraumweiss mit hoher Deckkraft und hoher Ergiebigkeit. Die Farbe ist tropfgehemmt eingestellt. Dennoch empfiehlt es sich, Möbel und Fußböden mit einer Folie abzudecken. Sollte trotzdem einmal ein Spritzer auftreten, bitte gleich mit einem feuchten Schwamm entfernen. Farbturm Wohnraumweiss deckt in den meisten Fällen mit nur einem unverdünntem Anstrich. Auf stark saugenden Untergründen mit Tiefgrund grundieren. Auf kontrastreichen Untergründen kann evtl. ein vorheriger Grundanstrich erforderlich sein. Hierfür Farbturm Wohnraumweiss mit max.5 % Wasser (= 500 ml) verdünnen. Bei einer Raumtemperatur von ca. +20 °C ist der Anstrich nach ca. 4–6 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.</p> <p>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: +5 °C für Umluft und Untergrund.</p>
Beschichtungsaufbau	<p>Streichen Sie zunächst Ecken und Kanten oder andere schwer zugängliche Stellen mit dem Flach- oder Heizkörperpinsel vor. Den Farbroller vor Beginn mit Wasser anfeuchten. Dann mit der farbeladenen Rolle gleichmäßig und ohne Druck 2–3 Bahnen vorlegen und anschließend durch Querrollen einheitlich verteilen und zuletzt von oben abrollen. Zusammenhängende Flächen ohne Pause als Ganzes durcharbeiten. So werden Decken und Wände schön gleichmäßig.</p>

Technisches Merkblatt

Verbrauch	Ca. 140ml/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Verarbeitungsbedingungen	Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5° C
Trocknung/Trockenzeit	Bei einer Raumtemperatur von ca. +20° C ist der Anstrich nach ca. 4 – 6 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.
Werkzeuge	Sie brauchen nur ein Abstreifgitter, einen hochwertigen kurzfloorigen Roller und einen Flach- oder Heizkörperpinsel. In Arbeitspausen die Rolle in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. So können Sie nach der Pause sofort wieder ohne Probleme weiterarbeiten.
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife
Hinweis	Wandfarbe ist mit Vollund Abtönfarben abtönbar. Sicherer Transport: Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Gebinde kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände fest verschlossen aufbewahren. Wird die Farbe mit einer Pigmentpaste oder Abtönpaste abgetönt, die nicht konform zu den Anforderungen des Blauen Engels ist, entspricht die abgetönte Farbe nicht mehr den Kriterien des Blauen Engels.
Entsorgung	Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l(2010). Dieses Produkt enthält max.1 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke	GISCODE: BSW10
Deklaration der Inhaltsstoffe	Polyacrylatharz, Alkaliwasserglas, Calciumcarbonat, Silikate, Titandioxid, Wasser, Additive.
KundenServiceCenter	Technisches Merkblatt und weitere Informationen: +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Technisches Merkblatt Farbturm Wohnraumweiss · Stand: Februar 2022

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.