

Alpina Decken- und Wandweiß

Mit Sofort-Deckkraft

gedecktes Weiß · matt · konservierungsmittelfrei

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Für hochwertige Wand- und Decken-anstriche auf allen üblichen Untergründen. Ideal geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche.

Eigenschaften:

Decken- und Wandweiß, wasser-
verdünnbar, geruchsarm und
umweltschonend, waschbeständig,
diffusionsfähig. Hohe Deckkraft,
sodass meistens ein Anstrich
genügt. Leicht zu verarbeiten.

Qualität nach DIN EN 13300

Deckvermögen: bei einer Ergiebigkeit von 6 m ² /Ltr.	Klasse 1
Nassabriebbeständigkeit: entspricht waschbeständig nach DIN 53 778	Klasse 3
Glanzgrad:	matt

Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyacrylat-Dispersion,
Alkaliwasserglas, Titandioxid, Silikate,
Calciumcarbonat, Wasser, Additive.

Weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87
(kostenfrei aus dem deutschen
Festnetz).

Bindemittel:

Kunstharzdispersion nach DIN 55945.

Farbton:

Gedektes Weiß/matt.
Abtönbar mit Alpina Color
(enthält Konservierungsmittel).

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpa-
ckung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten. Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. Achtung!
Beim Sprühen können gefährliche
lungengängige Tröpfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Spritznebel und Sprühnebel nicht
einatmen. Kombifilter A2/P2 und
Schutzbrille verwenden. Während
der Verarbeitung und Trocknung für
gründliche Belüftung sorgen. Essen,
Trinken und Rauchen während des
Gebrauchs der Farbe ist zu vermei-
den. Bei Berührung mit den Augen
oder der Haut sofort gründlich mit
Wasser abspülen. Nicht in die Kana-
lisation, Gewässer oder ins Erdreich
gelangen lassen. Gebinde kühl, aber
frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest
verschlossen aufbewahren.

Wird Alpina Decken- und Wandweiß
mit einer Pigmentpaste oder Abtön-
paste abgetönt, die nicht konform
zu den Anforderungen des Blauen
Engels ist, entspricht die abgetönte
Farbe nicht mehr den Kriterien des
Blauen Engels.

GISCODE:

BSW10

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum
Recycling geben. Flüssige Material-
reste bei einer Sammelstelle für
Altfarben/Altacke abgeben, einge-
trocknete Materialreste als Bau- und
Abbruchabfälle oder als Siedlungs-
abfälle bzw. Hausmüll entsorgen.



www.blauer-engel.de/uz102



Packungsgröße: 10 Liter

Anstrichaufbau:

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit max. 5 % Wasser verdünnt.

Auf kontrastreichen sowie stark oder unterschiedlich saugenden Flächen ist ein vorheriger Grundanstrich mit Alpina Decken- und Wandweiß, mit max. 5 % Wasser verdünnt, auszuführen.

Auftragsverfahren:

Streichen, rollen oder spritzen.

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verbrauch:

Ca. 165 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5° C für Untergrund und Umluft.

Trockenzeit:

Bei +20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 Tag. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Die Untergründe müssen sauber, frei von trennenden Substanzen und trocken sein.

Mineralische Putze:

Regulär saugende, feste Putze ohne Vorbehandlung streichen. Einmaliger Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF auf grob porösen, saugenden und sandenden Putzen.

Gipshaltige Fertigputze mit glatter Oberfläche anschleifen, entstauben und mit lösemittelhaltigem Tiefgrund grundieren.

Gipskartonplatten:

Spachtelgrate abschleifen.

Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehhlende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen.

Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:

Nur schwach saugfähige, nicht glänzende Beschichtungen direkt überarbeiten. Hochglänzende, alte Anstriche erst gut anrauen und dann direkt überstreichen.

Nicht tragfähige Beschichtungen:

Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

Leimfarbenanstriche:

Sorgfältig grundrein abwaschen.

Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:

Ohne Vorbehandlung beschichten.

Nichtfesthaftende Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen.

Schimmelbefallene Flächen:

Entfernen Sie den Schimmel- bzw. Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen. Waschen Sie anschließend die betroffenen Flächen mit einem handelsüblichen Schimmelreiniger durch und lassen Sie diese ausreichend trocknen. Die Ursachen des Schimmelbefalls sollten Sie ergründen und wenn möglich stoppen. Streichen Sie die gereinigten Flächen nach dem Trocknen mit Alpina Bad- und Küchenfarbe.

Flächen mit Nikotinflecken:

Waschen Sie stärkere Verunreinigungen gründlich ab und lassen Sie die Fläche gut durchtrocknen. Streichen Sie sie anschließend mit Alpina Ruß- & Nikotin Isolierfarbe.

Kleine Fehlstellen:

Bessern Sie kleinere Fehlstellen im Anschluss an die entsprechenden Vorarbeiten mit passender Spachtelmasse aus. Danach gegebenenfalls grundieren.

Technische Information Nr. 21493 · Stand: Oktober 2020

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220

Alpina-Hotline 0800/123 88 87

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

www.alpina-farben.de