

Parkettklebstoff

Produktbeschreibung:

Nachhaltiger, wasserfreier, harter und schubfester 1-K Parkettklebstoff für die Verklebung von Fertigparkett aus der Kollektion MEGAgrün Gesünder Wohnen. Geeignet auf ebenen, saugfähigen und gespachtelten Untergründen. Nur im Innenbereich.

Lösemittelfrei nach TRGS 610 [GISCODE RS 10], methoxysilanhaltig.

EMICODE: EC1 PLUS

Eigenschaften:

- für die maschinelle und händische Verarbeitung
- schubfest
- harte Klebstoffriefe nach ISO 17 178

Packungsgröße:

4 x 3,75 kg

Untergrundvorbereitung:

DIN 18 356 beachten. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissfrei, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen. Untergrund gründlich absaugen und mit MEGA 235 Dispersions-Konzentrat entsprechend der Saugfähigkeit des Untergrundes einstellen, vorstreichen und mit MEGA 636 zementäre Spachtelmasse spachteln. Grundierung und Spachtelmasse gut durchtrocknen lassen.

Verarbeitung:

1. Maschinell:

Klebstoff vor Gebrauch an Raumtemperatur akklimatisieren lassen. Klebstoffauftragsmaschine gemäß Anleitung mit den Schlauchbeuteln befüllen. In Bereichen, die mit dem Klebstoff-Dispenser nicht erreichbar sind, Klebstoff mit geeignetem Zahnpachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.

Händisch:

Schlauchbeutel mit einer Beißzange oder einem Cuttermesser vorne öffnen und gewünschte Klebstoffmenge von hinten mit dem Klebstoffspachtel langsam nach vorne herausdrücken. Nur so viel Klebstoff herausdrücken, wie innerhalb der Einlegezeit mit guter Benetzung auf der Rückseite belegt werden kann.

2. Parkettelemente mit leichter Schiebebewegung in das Klebstoffbett einlegen und gut andrücken. Auf vollflächige Benetzung der Parketrückseite achten.

3. Frische Klebstoffreste sofort mit Reinigungstüchern entfernen.

Technische Daten

Einlegezeit:

30 - 40 Min.*

Belastbar:

nach ca. 12 Std.*

Schleifen:

nach 24 Std.*

Verarbeitungstemperatur:

nicht unter 15 °C

Relative Luftfeuchte:

nicht über 75 %

*Bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.

Verbrauch:

1.000 - 1.200 g/m², Zahnung B 11

Allgemeine Hinweise

Lagerung:

Mindestens 24 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Zusammensetzung:

Silanterminierte Präpolymere, mineralische Füllstoffe, Additive.

GISCODE:

RS 10 - Lösemittelfrei nach TRGS 610

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Lösemittelfreier, methoxysilanhaltiger Klebstoff. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Beim Abbinde-Prozess kommt es zur Abspaltung von Methanol. Während und nach der Verarbeitung/Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Intensives Lüften nach der Bodenverlegung für mehrere Tage. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste an der Luft aushärten lassen und als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen. Frei von Konservierungsmitteln.

Informationen für Allergiker erhalten Sie unter der Rufnummer: 040 54004-0

Sicherheitsdatenblatt beachten!

