

## Technisches Merkblatt

# Parkettstoff 60

[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

elastischer Premium Hybrid-Parkettklebstoff, ohne Zusatz von weichmachenden Inhaltsstoffen

»für nahezu alle Parkett- und Dielenarten«

### Eigenschaften:

- ▲ Problemlöser für anspruchsvolle Holzarten
- ▲ lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- ▲ kein Quellen des Holzes durch den Klebstoff
- ▲ hohe Scherfestigkeitswerte ( $>2\text{N/mm}^2$ ) für eine besonders sichere Verklebung
- ▲ sehr hohe Flexibilität
- ▲ schnelle Arretierung bei optimaler Verstreichbarkeit
- ▲ sehr hohe Endfestigkeiten
- ▲ hochwertigste Inhaltsstoffe für niedrigste Emissionen
- ▲ guter Riefenstand, hart-elastische Klebstoffriefe
- ▲ baut Schwind- und Quellspannungen des Holzes ab
- ▲ lange offene Zeit
- ▲ bereits nach ca. 24 Stunden schleifbar
- ▲ breites Anwendungsspektrum
- ▲ GISCODE RS 10 – silanmodifizierte Polymere, methoxy-silanhaltig
- ▲ Bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-155.10-509

### Anwendung:

- für alle Parkettsorten geeignet, die vom Parkethersteller für die Verklebung mit hochflexiblen Hybrid-Systemen empfohlen werden
- auch für Räuchereiche, ölhaltige- und exotische Hölzer sowie Holzpflaster RE und WE geeignet
- Direktverklebung auf ausreichend festen und staubfreien Zement- und Calciumsulfat-Untergründe sowie tragfähige Gussasphalt-Estriche (abgesandet) und Holz und Metall möglich
- für Stuhlrollen und Fußbodenheizung geeignet
- für die Direktverklebung auf WULFF Parkett-Grund
- für ein wohngesundes Raumklima

### Technische Daten:

#### Verbrauch/Zahnung:

bei Mosaik- und Fertigparkett:  
ca. 900 g/m<sup>2</sup>, Zahnung B3

bei Stabparkett und Dielen:  
ca. 1300 g/m<sup>2</sup>, Zahnung B15

#### Verarbeitungstemperatur:

mindestens +15°C, relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65 %

#### Einlegezeit/Benetzung:

ca. 30 Minuten  
(bei +18°C, 50 % rel. Luftfeuchte)

#### Endfestigkeit:

nach 72 Stunden (bei +18°C, 50 % rel. Luftfeuchte)  
Schleifen und Versiegeln nach 24-48 Stunden, je nach Holzart.

#### Temperaturbeständigkeit:




Nach Durchtrocknung (ca. 72 Stunden nach Verklebung) bis +30°C für Fußbodenheizung geeignet.



## Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss druck- und zugfest, tragfähig, rissfrei, dauer trocken sowie frei von Schmutz und Trennmitteln sein. Er muss den Anforderungen der VOB DIN 18 356 sowie mitgelieferter Normen und Merkblätter entsprechen. Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um Spannungen und Maßänderungen abzufangen, die durch Verlegetoffe und Beläge auftreten können. Lose Teile, labile Oberflächenzonen, Farb- und Klebstoffreste mechanisch entfernen. Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden. Ausreichend ebenflächige, tragfähige und gründlich abgesaugte, staubfreie Zement- und Calciumsulfat-Untergründe sowie tragfähige Gussasphalt-Estriche (abgesandet) und Holzuntergründe können direkt beklebt werden. Direktverklebung auf EP-BA 583 (abgesandet) und Parkett-Grund sind möglich. Um bei Parkett eine vollflächige Benetzung durch den Klebstoff zu erhalten, sind besonders hohe Anforderungen an die Ebenheit des Untergrundes zu stellen, ggf. ist mehrfaches Spachteln notwendig. Bitte beachten Sie das TKB-Merkblatt 1 „Verkleben von Parkett“ und unsere Technische Information KH 1300.

### Geeignete Spachtelmassen zur Parkett-Verlegung:

SA 60 	Floor-Direkt
SA 50 	DS 80
2K AM 10	FÜ 90
SA 100 <i>Express</i>	FÜ 85
GP 200 	

## Verarbeitung:

Gebinde öffnen, Folie und evtl. Haut entfernen (System härtet durch Luftfeuchtigkeit). Nach Beendigung der Arbeiten sofort beiliegende Folie sehr sorgfältig auflegen und Luft einschüsse herausdrücken. Der Klebstoff wird mit gezahntem Spachtel gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen und das Parkett unmittelbar eingelegt, angeklopft und ggf. beschwert. Die Zahnung ist so zu wählen, dass der Belagsrücken ausreichend mit Klebstoff benetzt wird. Während der Verlegung sollte mehrfach kontrolliert werden, ob die Belagsrückseite vollflächig benetzt wird. Verformungen kritischer Hölzer (z.B. Buche durch Wasserlacke) werden vom Klebstoff nicht abgefangen. Die Wandabstände müssen daher mind. der Parkettstärke entsprechen. Die Abstände werden entsprechend vergrößert und ggf. Dehnfugen eingebaut, wenn Maßänderungen zu erwarten sind. Klebstoffreste auf Fertigparkett lassen sich frisch mit Flüssigwachs (z.B. „Almarit Fertigparkett-Finish“) entfernen. Klebstoffquetschungen im Fugenbereich vermeiden. Es kann zu Verfärbungen in Verbindung mit Parkettlacken führen. Die Holzfeuchte des Parketts muss  $9 \pm 2$  % betragen (ermittelt nach EN 322), bei Fertigparkett:  $8 \pm 2$  %. Angegebene Verbrauchsmengen sind nur als Richtwerte anzusehen.

## Hinweise:

Zusammensetzung: SP-Polymer (Härtung durch Luftfeuchte), Calciumcarbonat, Additive. Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter Telefon-Nummer: (0 54 04) 8 81-0. Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Schutzhandschuhe tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Beim Abbindeprozess kommt es zu Methanolabspaltung. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung dieses Produktes ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung.

**Lagerstabilität:** ca. 6 Monate, frostfrei lagern

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Ausgehärtete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904 (Bau- und Abbruchabfälle) oder EAK-Nr. 080410 (Klebstoffe und Dichtmassen).

### Allgemein/Eigenversuche:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. WULFF Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffe sind nur im System geprüft. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber bei Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu stellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bitte beachten Sie die technischen Informationen, das Sicherheitsdatenblatt sowie unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Angaben der Belagshersteller sind bevorzugt zu beachten. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

### Gebindegrößen:

15 kg

(Parkettstoff 60 – 02/2022)