

## Technisches Merkblatt

# Supra-Strong

## Premium Dispersions-Nassklebstoff, faserarmiert

»der Klassiker für alle elastischen Beläge«



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

### Eigenschaften:

- ▲ der erste faserarmierte Klebstoff, der mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 113 ausgezeichnet wurde, sehr emissionsarm
- ▲ Nassbettklebstoff mit langer offener Zeit
- ▲ sehr hohe Weichmacherbeständigkeit
- ▲ minimiert Schrumpf und Resteindruck
- ▲ sehr schnelles Anzugsvermögen bei optimaler Verstreichbarkeit
- ▲ sehr hohe Früh- und Endfestigkeiten
- ▲ frühes Einlegen des Belages ins nasse Klebstoffbett
- ▲ begünstigt schnelles Arbeiten
- ▲ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ( $>2\text{N/mm}^2$ ) für eine sichere Verklebung
- ▲ geringer Verbrauch
- ▲ geruchsneutral während und nach der Verlegung
- ▲ hochwertigste Inhaltsstoffe für niedrigste Emissionen
- ▲ hervorragende Benetzung zum Belag
- ▲ harte Klebstoffriebe
- ▲ der Maßstab für elastische Bodenbeläge
- ▲ von vielen Belagsherstellern bevorzugt empfohlen
- ▲ hohe Wärmestandfestigkeit
- ▲ frei von Weichmachern
- ▲ GISCODE D1 – lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- ▲ Bauaufsichtliche Zulassung Nr.: Z-155.20-186

### Anwendung:

- universell für alle elastischen Beläge wie PVC, CV, Design-Beläge, Linoleum und Kautschuk einsetzbar
- für Kautschukbeläge bis 4 mm
- auch für Teppich und Nadelvlies-Beläge
- für höchste Beanspruchung im Gewerbe und Objektbereich
- für Hubwagen, Stuhlrollen und Fußbodenheizung geeignet
- für ein wohngesundes Raumklima

### Technische Daten:

#### Verbrauch/Zahnung:

bei Kautschuk-Bahnen, PVC-, CV-, Design-Beläge:  
ca. 260-320 g/m<sup>2</sup>, Zahnung A2-S3

bei Kautschuk-Platten (3,0-4,0 mm):  
ca. 320 g/m<sup>2</sup>, Zahnung S3-B1

bei Linoleum:  
ca. 320 g/m<sup>2</sup>, Zahnung S3-B1

bei Nadelvlies, text. Zweitrücken:  
ca. 360 g/m<sup>2</sup>, Zahnung B2

bei Vliesrücken:  
ca. 320-360 g/m<sup>2</sup>, Zahnung B1-B2

#### Verarbeitungstemperatur:

mindestens +15°C,  
relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 65 %  
(Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlangsamen die Trocknung.)

#### Einlegezeitpunkt/Benetzung:

ca. 5-20 Minuten

#### Endfestigkeit:

nach 72 Stunden (bei 18°C, 65 % rel. Luftfeuchte)

#### Temperaturbeständigkeit:

Nach Durchtrocknung (ca. 72 Stunden nach Verklebung)  
bis +30°C für Fußbodenheizung geeignet.






## Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss druck- und zugfest, tragfähig, rissfrei, dauer trocken sowie frei von Schmutz und Trennmitteln sein.

Er muss den Anforderungen der VOB DIN 18 365 sowie mitgelieferter Normen und Merkblätter entsprechen. Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um Spannungen und Maßänderungen abzufangen, die durch Verlegetwerkstoffe und Beläge auftreten können. Lose Teile, labile Oberflächenzonen, Farb- und Klebstoffreste mechanisch entfernen. Bei Mängeln sind Bedenken anzumelden.

Damit die für den Klebstoff notwendige Saugfähigkeit des Untergrundes gewährleistet ist, muss der Untergrund gesäubert, grundiert und mit einer geeigneten WULFF Spachtelmasse gespachtelt werden. Nicht saugende Untergründe bedeuten ein erhöhtes Risiko.

### Geeignete Spachtelmassen:

Spachtelmasse	Textile Beläge	CV	PVC	Linoleum	Kautschuk
SA 60 	•	•	•	•	•
SA 50 	•	•	•	•	•
SA 25	•	•	•	•	—
2K AM 10	•	•	•	•	•
SA 100 Express	•	•	•	•	•
Floor-Direkt	•	•	•	•	•
GP 200 	•	•	•	•	•
DS 80	•	•	•	•	•
FÜ 90/FÜ 85	•	•	•	•	•

• = geeignet; — = nicht geeignet

## Verarbeitung:

- Der Klebstoff wird mit gezahntem Spachtel gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen und der Belag nach kurzer Ablüftezeit frisch eingelegt.
- Die Zahnung ist so zu wählen, dass der Belagsrücken ausreichend mit Klebstoff benetzt wird. Luftporen müssen durch Anreiben mit einem Korkbrett entfernt werden. Luftporen können durch Anwalzen nicht entfernt werden! Der Belag muss entspannt aufliegen.
- Innerhalb ca. 15 Minuten wird der Belag angerieben oder mit einer Walze abgerollt; nach ca. 30 Minuten erneut anwalzen. Hochstehende Belagskanten sind, falls notwendig, zu beschweren.
- Angegebene Verbrauchsmengen sind nur als Richtwerte anzusehen.
- Reinigung: Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch von der Oberfläche entfernen.

## Hinweise:

Zusammensetzung: Polymer-Dispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Additive. Produkt enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on- und Zinkpyrithion zur Topfkonservierung. Information für Allergiker unter Tel.-Nr.: 05404/881-0. 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nach Gebrauch Werkzeuge mit Wasser / Seife gründlich waschen. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser / Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**Lagerstabilität:** ca. 12 Monate, frostfrei lagern

**Reinigung der Bodenbeläge:** Verklebte Bodenbeläge sind unter Beachtung der RAL 991 A 3 zu reinigen. Angaben der Belagshersteller ist Folge zu leisten.

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Ausgehärtete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904 (Bau- und Abbruchabfälle) oder EAK-Nr. 080410 (Klebstoffe und Dichtmassen).

### Allgemein/Eigenversuche:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. WULFF Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffe sind nur im System geprüft. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber bei Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu stellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bitte beachten Sie die Technischen Informationen, das Sicherheitsdatenblatt sowie unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Angaben der Belagshersteller sind bevorzugt zu beachten. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

### Gebindegrößen:

18 kg	13 kg
-------	-------

(Supra-Strong – 08/2020)