

# EXPRESS-DECKFARBE

2in1 Lack und Grundierung  
für innen und außen  
hochdeckend  
extrem wetterbeständig  
schnelle Durchhärtung  
seidenmatt



## Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

### Produktvorteile:

Wetterbeständiger, elastischer und hochdeckender 2in1 Lack für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten. Zwei Anstriche pro Tag möglich.

**Lichtbeständigkeit:** UV-stabil

**Wetterbeständigkeit:** wetterbeständig

**Verträglichkeit:** alle Farbtöne sind untereinander mischbar

**Farbtöne/Glanzgrade:** auf Anfrage

### Anwendungsbereiche:

innen: Holzverkleidungen, Fußleisten, Profilholzdecken und -wände

außen: ideal für Holz, Putz, Mauerwerk und Zinkdachrinnen

### Bitte beachten:

Nicht für den Anstrich von Tischplatten, Sitzmöbeln, Regalböden, Fußböden, Treppen, Fenster und Türen, usw. geeignet. Nicht auf borsalzimprägnierten Hölzern anwenden. Den frischen Anstrich mindestens 4 Stunden vor Regen schützen. Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich, Abweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht von im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.

### Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, frei von trennenden Substanzen und tragfähig sein. Lose Altanstriche entfernen, sowie festhaftende Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). vor der Verarbeitung gut mit einem Rührholz aufrühren. Falls erforderlich mit max. 10 % Wasser verdünnen. Gleichmäßig und zügig streichen oder rollen. Bei der Verarbeitung von mehreren Gebinden auf Chargengleichheit achten, gegebenenfalls mischen.

### Anstrichaufbau:

#### auf Holz:

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Bei Hölzern mit wasserlöslichen, färbenden Inhaltsstoffen immer Holz-Isoliergrund einsetzen, um Fleckenbildung zu vermeiden. Aststellen 2 x beschichten.
- c) Rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung als Bläueschutz vorbehandeln.
- d) 2 - 3 unverdünnte Anstriche im Abstand von 2 – 4 Stunden mit diesem Produkt aufbringen

#### auf Zink:

- a) Zinkbleche mit Universalverdünnung reinigen, ggfs. mit Haftgrundierung vorstreichen.
- b) Zwischen- und Schlussanstrich mit diesem Produkt unverdünnt

**Ergiebigkeit:** ca. 10 m<sup>2</sup>/ltr. bei einmaligem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** kann mit max. 10 % Wasser verdünnt werden

**Werkzeug:** Pinsel, Rolle

**Reinigung der Werkzeuge:** sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trocknungszeit:** (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/griffest: nach ca. 2 – 4 Stunden  
überarbeitbar: nach ca. 4 Tagen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

**Inhaltsstoffe:**

Wässrige Polyacrylatdispersion, Titandioxid, Eisenoxide, calcitische und silikatische Füllstoffe, Glykole, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

**WGK:** siehe Sicherheitsdatenblatt

**GISBAU-Code:** BSW20

**Sicherheitshinweise:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

**Ergänzende Gefahrenmerkmale:**

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Allgemeine Hinweise:**

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2, bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.