

VORSTREICHFARBE 2in1

für den Innen- und Außenbereich
 Grundierung als guter Haftvermittler
 sehr füllkräftig
 wasserverdünnbar
 schnell trocknend
 umweltfreundlich



Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Leicht zu verarbeitender, haftvermittelnder, gut schleifbarer Grundanstrich mit hohem Füllvermögen und sehr guter Kantenabdeckung.

Lichtbeständigkeit: im System

Wetterbeständigkeit: im System

Verträglichkeit: mit all unseren Produkten des 2in1 Sortiments verträglich

Farbtöne/Glanzgrade: weiß/matt

Anwendungsbereiche:

Gut geeignet für Wiederholungsanstriche, um den Untergrund vorzubereiten für nachfolgende Deckanstriche mit 2in1 Weiß- oder Buntlacken.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C und nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile entfernen. Intakte gut haftende Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen). Zum Streichen, Rollen, Spritzen geeignet. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig dünnsschichtig auftragen.

Anstrichaufbau:

auf Holz:

- rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln
- Holz im Innenbereich entsprechend vorbereiten
- 1 Anstrich mit diesem Produkt unverdünnt
- 1 – 2 Anstriche mit 2in1 Weiß- oder Buntlacken

auf Eisenmetallen:

- Untergrund entsprechend vorbereiten
- 1 mal grundieren mit Rostprimer 2in1
- 1 Anstrich mit diesem Produkt unverdünnt
- 1 – 2 Anstriche mit 2in1 Weiß- oder Buntlacken

Ergiebigkeit: ca. 12 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. Wasser

Werkzeug: Flachpinsel mit Acrylborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

griffest: nach ca. 2 Stunden
schleif- und überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Hybridtechnologie aus Reinacrylatdispersion und einer speziellen Alkydharzemulsion ohne Cobaltsalze, Titandioxid, calcitische und silikatische Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält das Biozid-Produkt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.

WGK: 2

GISBAU-Code: BSW20

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen und befolgen Sie diese.

Ergänzende Gefahrenmerkmale:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon- Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründliche mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.