

SPECIFICHE TECNICHE TYPICAL CHARACTERISTICS

CARBOSACK

Campioni prelevati secondo norma EN-ISO 186 condizionati in laboratorio a 23° +/- 1°C ed una U.R. 50 +/- 2% secondo norma EN-ISO 187
Samples taken according to norm EN-ISO 186, laboratory conditioned at 23 +/- 1 °C and 50 +/- 2% R.H. according to norm EN-ISO 187

VALORI NOMINALI / NOMINAL VALUES

TEST	UNIT	RANGE	VALORI NOMINALI							STANDARD	
Grammatura - Basis Weight	gr/m ²	+/- 3%	80	85	90	95	100	105	110	ISO 536	
Indice di scoppio - Burst Index	Bar	+/- 3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	ISO 2758	
Tensile Strength	MD	KN/m	+/- 6%	5,0	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	ISO 1924/3
	CD	KN/m	+/- 10%	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5	
Stretch	MD	%	+/- 10%	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8	1,5	ISO 1924/3
	CD	%	+/- 8%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
COBB 60"	g/m ²		30	30	30	30	30	30	30	ISO 535	
Umidità - Moisture	%	+/- 0,5%	8	8	8	8	8	8	8	ISO 287	
TEA	MD	J/m ²		45	50	55	60	65	70	75	ISO 1924/3
	CD	J/m ²		85	90	95	100	105	110	115	
TEAR RESISTANCE	MD	N/m		800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	ISO 1974
	CD	N/m		800	1000	1200	1500	1800	2000	2200	

Valido da / Valid from : 01/01/2022