

SAKRET SanReMo Ausgleichs- und Renovierputz ARP



- GP, CS II – Wc2/DIN EN 998-1

Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Für innen und außen• Für Wand und Decke
Eignung	<ul style="list-style-type: none">• Als Ausgleichs- und Renovierputz auf allen tragfähigen Untergründen (wie z. B. Altanstrichen und Putzbeschichtungen), auch in der Denkmalpflege• Speziell geeignet für den Ausgleich unebener, ungleich saugender Untergründe bei stark unterschiedlichen Auftragsdicken (3-30 mm einlagig möglich)• Zum Einbetten von Armierungsgewebe über Alt- und Neuputzen auf hochwärmendämmendem Mauerwerk• Als Filzputz im Innen- und Außenbereich mit nachfolgendem Anstrich• Zur Rissüberarbeitung an Fassaden
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Faserarmiert• Hervorragende Hafteigenschaften• Geschmeidig• Dampfdiffusionsoffen• Hand- und maschinenverarbeitbar• Rein mineralische Leichtzuschläge• Größtkorn ca. 1,2 mm
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none">• Weißkalkhydrat – DIN EN 459• Weißzement – DIN EN 197-1• Ausgesuchte Zuschlagsstoffe – DIN EN 13139• Mineralische Leichtzuschläge• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

SAKRET SanReMo Ausgleichs- und Renovierputz ARP



Technische Daten	
Ergiebigkeit pro kg	ca. 0,84 l/kg
Körnung	1,2 mm
Wasserbedarf	ca. 0,33–0,37 l/kg
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n)
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate μ	$\leq 20 \mu$
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$: P=50%	0,39 W/(m*K) Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$ (Tabellenwert nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$: P=90%	0,43 W/(m*K) Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$ (Tabellenwert nach EN 1745)
Materialverbrauch	0,98 kg/m ² /mm
Schichtdicke	0–15 mm
Wasseraufnahmeklasse	Wc2
Untergrundvorbereitung	<p>Der Putzgrund muss fest, tragfähig, sauber, frostfrei und trocken sein. Minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachsrückstände, Farbreste u. ä. müssen rückstandslos entfernt werden.</p> <p>Putzgrundprüfung/ -vorbereitung sowie Putzausführung stets entsprechend der VOB/ C-ATV DIN 18350 und DIN EN 13914-2 und DIN 18550-2 vornehmen.</p> <p>Für neuartige Putzgründe gelten die diesbezüglichen Verarbeitungseigenschaften der Hersteller. Im Zweifelsfall Probeflächen anlegen und Beratung bei SAKRET anfordern.</p> <p>Vor der Altputz-Überarbeitung sollte der Untergrund mittels „Abrissprobe“ auf seine Tragfähigkeit geprüft werden. Nicht tragfähige Altputze oder Anstriche sind zu entfernen. Auf sorgfältig gereinigten und trockenen Betonflächen ist keine Haftbrücke erforderlich.</p>
Verarbeitung	<p>Bei händischer Verarbeitung einen Sack mit sauberem Wasser laut Wasserbedarfsmenge mittels Motorquirl oder im Zwangsmischer homogen mischen.</p> <p>Abgebundenes Material nicht erneut aufmischen.</p> <p>Bei Handverarbeitung angemischtes Material mit der Traufel auftragen oder mit der Kelle anwerfen.</p> <p>Bei Verwendung als Armierputz muss das Armierungsgewebe oberflächennah aber vollständig überdeckt eingebettet werden.</p> <p>Bei Maschinenverarbeitung mit handelsüblicher Putzmaschine aufbringen.</p> <p>Nach dem Auftrag mit der Latte planeben abziehen. Nach dem Ansteifen zeitgerecht verreiben oder filzen oder mit dem Gitterrabbott für die nachträgliche Beschichtung aufrauen.</p> <p>Frischmörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.</p>
Nachbehandlung	<p>Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu schneller Austrocknung sowie zu hohen ($> 30^{\circ}\text{C}$) oder zu niedrigen ($< 5^{\circ}\text{C}$) Temperaturen schützen.</p>
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken lagern • Angebrochene Gebinde sofort verschließen • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar sowie chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1.

SAKRET SanReMo Ausgleichs- und Renovierputz ARP



Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. • Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Zement und Kalk reagieren mit Wasser stark alkalisch; deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane und Verätzungen von Schleimhäuten (z. B. Augen) möglich. • Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers während der Verarbeitungsphase sind unbedingt Folge zu leisten. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Kinder vom frischen Putz fernhalten. • Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. • Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Putze ist zu vermeiden. • Benutzen Sie persönliche Schutzausrüstung: Schutzbrille/Gesichtsschutz, wasserdichte und robuste Schutzhandschuhe sowie lange Hosen und Ärmel. • Staub nicht einatmen. • Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren • Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Putz. Betroffene Hautteile sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern. • Je länger frischer Putz auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernstesten Hautschäden. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten sind Laborwerte und beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Es gelten die Anforderungen der DIN EN 998-1 / DIN EN 13914-2 / DIN 18550-2 / DIN 18350 • Auf die Ausführungen „Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton“ vom Industrieverband Werkmörtel e.V. wird hingewiesen. • Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. • Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich. • Bewegungsfugen aus dem Untergrund müssen in den weiteren Aufbau übernommen werden. • Das technische Merkblatt steht im Internet unter www.sakret.de zur Verfügung.
Prüfzeugnis / Zulassung	<ul style="list-style-type: none"> • Der SAKRET SanReMo Ausgleichs- und Renovierputz ARP unterliegt der ständigen Eigenüberwachung.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung SanReMo Ausgleichs- und Renovierputz ARP			
Farbe			EAN / GTIN
weiß	25 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813929940