

TECHNISCHE DATEN

wineo Selbstklebematte doubleGLUE PU-Unterlagsmatte für elastische Bodenbeläge zum Kleben			wineo	
<b>Produktstärke</b>	~ 1,80 mm	(± 0,15 mm)		
<b>Format</b>	Länge: 6,50 m	(± 15,00 mm) Breite: 1,00 m		
<b>Flächengewicht</b>	~ 2,60 kg/m²	(± 0,15 kg/m²)		
<b>Rolle / m²</b>	1 / 6,50 m²			
<b>Rollen / m² pro Palette</b>	40 / 260 m²			
<b>Technische Spezifikationen</b>				
RWS	Gehschallreduzierung	bis zu 6 % (tbm) (± 2 %)	Windmüller Werksmessung, int. (ehem. EPLF WD 021029-5) Messuna unter: wineo DL 2mm	
IS	Trittschallreduzierung	bis zu 13 dB (tbm) (± 2 dB)	DIN EN 16251-1 Messuna unter: wineo DL 2 mm	
R	Wärmedurchlasswiderstand	0,01 m²K/W	DIN EN 16354:2019-01 (geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung)	
S <sub>D</sub>	Wasserdampfdiffusionswiderstand	n.a.	DIN EN 16354:2019-01	
RI	Resteindruck	< 0,20 mm	DIN EN ISO 24343-1 Messuna unter: wineo DL 2 mm	
CS	Druckfestigkeit	> 55 t/m² (> 550 kPa)	angelehnt an DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)	
CC	Beständigkeit gg. Druck-Kriechverformung	> 65 kPa	DIN EN 16354:2019-01	
DL	Beständigkeit bei dynamischen Belastungen	> 3.000.000 Zyklen	DIN EN 16354:2019-01	
RLB	Stoßbeanspruchung	~ 750 mm	DIN EN 16354:2019-01 Messuna unter: Normlaminat EPLF, 7 mm	
PC	Ausgleich punktueller Unebenheiten	~ 0,55 mm	DIN EN 16354:2019-01	
RTF	Brandklassifikation	Bfl-s1	DIN EN 13501-1 (ohne Oberbelag)	
<b>Produktbeschreibung</b>	Das patentierte System „wineo Selbstklebematte doubleGLUE“ wurde speziell für die beidseitige Fixierung unter elastischen Bodenbelägen konzipiert. Das hochwertige „wineo Selbstklebematte doubleGLUE“ Geh- und Trittschallsystem besteht bis zu 90 % aus natürlich vorkommenden Rohstoffen und wird als handliche Rollenware geliefert.			
<b>Produktaufbau</b>	Dauerelastisches Unterlagsmaterial bestehend aus mineralischen Füllstoffen sowie Polyurethan-Bindemitteln. Die „wineo Selbstklebematte doubleGLUE“ besteht aus einer transparenten PET-Trägerfolie (Inkjet-Logo-Druck möglich) samt dimensionsstabiler Selbstklebe-Ausstattung (mit entfernbarem Schutzfilm), einer alterungsbeständigen Polyurethan-Schwerschicht sowie einer selbstklebenden Fixierungsausstattung (mit entfernbarer Schutzfolie).			
<b>Verantwortung</b>	„wineo Selbstklebematte doubleGLUE“ ist FREI VON Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen und erfüllt die VOC-Richtlinien afsset A+, Bl. Engel sowie des AGBB-Schemas.			
<b>Ökologie</b>	Es sind weder Lösungsmittel, noch andere ozonschichtschädigende Substanzen enthalten. Die für das Produkt verwendeten, nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau.			
<b>Arbeitsschutz</b>	Das Produkt erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen. Bei der Verlegung der Bodenbeläge müssen zwingend die Schutzvorgaben des Herstellers eingehalten werden.			
<b>Verarbeitung</b>	Vor der Verarbeitung muss die Freigabe des Bodenbelags- sowie des Klebstoffherstellers eingeholt werden. Weiterführende Informationen hinsichtlich der Verarbeitung müssen den entsprechenden Verlegevorgaben der jeweiligen Hersteller entnommen werden.			
<b>Verlegeempfehlung</b>	<p><b>wineo Selbstklebematte doubleGLUE</b> lässt sich mit einem Verlegermesser schneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen im Winkel von 90° entgegen der Verlegerichtung des Oberbelages, Stoß an Stoß aber <b>spannungsfrei</b> mit der <b>Gewebeseite NACH OBEN</b> und mit einem Abstand von mind. 5mm zur Wand und anderen Bauteilen aus. Räume mit einer ununterbrochenen Fläche von bis zu 500m² können fugenlos verlegt werden.</p> <p>Das Ansetzen zweier Bahnen in der Fläche erfolgt durch einen Doppelschnitt. Es ist auf einen spannungs- bzw. stauchungsfreien Fugenstoß zu achten.</p> <p>Schlagen Sie nun die Bahnen bis zur Raummitte zurück. Schneiden sie nun den Schutzfilm der Rückseite mit einer Trapezklinge und leichten Druck ein. Achten Sie beim Abziehen des Schutzfilms darauf, dass sich die Bahnen nicht verschieben. Legen Sie die Bahnen faltenfrei ein. Walzen Sie anschließend die Unterlagsmatte mittels einer geeigneten Gliederwalze (mind. 50 kg) sorgfältig an. Dieser Vorgang wird auf der gegenüberliegenden Seite wiederholt. Beginnen Sie nun mit der Verlegung des Oberbelages gemäß Verlegeanleitung des Bodenbelagsherstellers.</p> <p>Die Verwendung von emissionsarmen Bauprodukten – z.B. mit dem „Blauen Engel“ gekennzeichnet – wird empfohlen. Dieses Produkt ist nach EAK-Nr. 170604 recyclingfähig und kann über den Hausmüll entsorgt werden.</p>			
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimalste Untergrundvorbereitung gem. Herstellervorgaben</li> <li>• Direktverlegung auf vorhandenen Bodenbelägen möglich</li> <li>• Spezialkleber - problemlose Anfangskorrekturen möglich</li> <li>• Sofort begehbar</li> <li>• Optimale Reduzierung des Geh- und Trittschalls</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein zusätzlicher Klebstoff notwendig (schwimmende Verlegung)</li> <li>• Extrem sauber und zeitsparend zu verarbeiten</li> <li>• Weichmacher-beständig</li> <li>• Extrem schnell und rückstandsfrei zu entfernen</li> <li>• Konsequente Kosteneinsparung</li> </ul>		
 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz156">www.blauer-engel.de/uz156</a>			 SILVER	 your flooring upgrade
<p><b>Hinweis:</b> Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.</p>				